

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 107 - 25 « 13 » mai 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1


APROB

S.R.L. Director «LabTest - Airin» SRL

LabTest-Airin

Șveț I.

« 13 » mai 2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura tip „poplin” legătura pânză cu desen imprimat,*
din 100% bumbac
Solicitant «ȘARM» SA, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 49V

Producător ООО „ОП ”Красная Талка”, or. Ivanovo, Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc. (50x100 cm)

Data primirii mostrelor 12.05.2025

Data începerii încercării 12.05.2025

Data sfârșitului încercării 13.05.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-35-25 din 12.05.2025,
și pe baza contractului Nr. 3-25 din 20.01.2025
Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*
Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$
Rezultatele încercărilor

Nr. mostr.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	118,9

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lî.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.



Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Stolearenco S.</i>
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	<i>Moșnoi T.</i>