



Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 92

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93
a Mostrelor de piatră spartă de calcar 40-70 mm

(notarea convențională)

livrate

SRL Autocaravana / c/f 1006600012552

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 796,5 tone fracția 40x70 factura IB 0817189-0817630 din 13.01.-30.01.2020

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-87,5 mm	D-70 mm	0,5 (d+D) -55 mm	d-40 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0	9,9	58,0	97,3

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A_{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3,99

3. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

4. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,3

5. Determinarea conținutului de granule sfărâmitate și forma lor, % 21,7

Grupa 3

6. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 0,5

7. Determinarea rezistenței la îngheț F25

Pierderea masei 5,9

8. Determinarea rezistenței la uzură M2

Pierderea masei după încercări % 27,2

9. Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare 400

10. Densitatea în vrac, kg/m³ 1190

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 40-70 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.6.

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)



(semnătura)

31 ianuarie 2020