

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 01/P/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Mata podkładowa PERFECT MATA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Mata podkładowa PERFECT MATA z ekstrudowanego polistyrenu XPS, o grubości 2,3,5 lub 1,5mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Maty PERFECT MATA są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednich pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych, wewnątrz pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń mokrych, w celu wyrównania i skompensowania nieznacznych nierówności powierzchni podkładów podłogowych.

Maty dziurkowane na całej powierzchni mogą być stosowane w posadzkach z ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem, że temperatura układu grzewczego nie przekracza +40°C.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

F.P.H.U. Plastechnobud Ewa Kuczmierczyk

ul. Działkowa 7 Stara Wieś

43-330 Wilamowice

5. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2018/0408

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrów 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji AC 020, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB-0367/Z, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB-0473/Z

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
1	2	3	4
1	Grubość, mm	1,5; 2; 3; 5 $\pm 0,25$	PE-EN 823:2013
2	Masa powierzchniowa, g/m ²		PN-EN ISO 23997:2012
	PERFEKT MATA 1,5 mm lub 1,5 mm perf.	148 $\pm 5\%$	
	PERFEKT MATA 2 mm lub 2 mm perf.	73 $\pm 5\%$	
	PERFEKT MATA 3 mm	83 $\pm 5\%$	
	PERFEKT MATA 5 mm	132 $\pm 5\%$	
3	Nasiąkliwość krótkotrwała po 24 godzinach, %	≤ 1	PN-EN 12087:2000 A 1:2006 metoda 2A
4	Zdolność do wypełniania punktowych nierówności (PC), mm		PN-EN ISO 868:2005 CEN/TS 16354:2013
	PERFEKT MATA 1,5 mm lub 1,5 mm perf.	1	
	PERFEKT MATA 2 mm lub 2 mm perf.	1,5	
	PERFEKT MATA 3 mm	2	
	PERFEKT MATA 5 mm	4	
5	Naprężenia ściskające przy 0,5 mm odkształceniu (CS), kPa (T)		PN-EN 826:2013 CEN/TS 16354:2013
	PERFEKT MATA 1,5 mm lub 2 mm perf.	115 $\pm 5\%$ (10,5 T)	
	PERFEKT MATA 2 mm lub 2 mm perf.	40 $\pm 5\%$ (7 T)	
	PERFEKT MATA 3 mm	70 $\pm 5\%$ (7 T)	
	PERFEKT MATA 5 mm	85 $\pm 5\%$ (8,5 T)	
6	Zmiany wymiarów liniowych, %, po 24 h w temp. +40°C, w kierunku (dotyczy maty o grubości 2 mm)		PN-EN 1604:2013
	długości	$\pm 1,0$	
	szerokości	$\pm 1,0$	
	grubości	$\pm 1,5$	

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

..... EWA KUCZMIERCZYK - WŁAŚCICIEL

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

..... STARA WIEŚ, 18.07.2022

(miejsce i data wydania)

..... 

(podpis)

F.P.H.U. PLASTECHNOBUD
Ewa Kuczmierczyk
 Stara Wieś, ul. Działkowa 7
 43-330 Wilamowice
 tel./fax 33 845 72 08
 NIP: 638-121-58-34 BDO: 000032404