

# MEȘTERUL MANOLE

GLET ACRILIC INTERIOR



AMBALAJ	1,5 kg	5 kg	8 kg	17 kg	25kg
CANTITATE PE PALET	336	120	72	44	33

## DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,4-1,7 KG/M <sup>2</sup>
DENSITATEA	1,760±0,005 G/CM <sup>3</sup>
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	6 ORE 33 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	8-10 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	69±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	60 μm
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

## DESCRIEREA PRODUSULUI

MEȘTERUL MANOLE — glet gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispersanți, cretă și aditivi.

## CULOARE

Alb.

## PROPRIETĂȚI

- Acoperire elastică;
- Masă omogenă, densă și vâscoasă, ce nu se stratifică;
- Se nivelează ușor și, după uscare, nu se fisurează;
- Suprafața gletuită este permeabilă la vapori de apă;
- Pentru lucrări la interior.

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare: vopsire, prelucrare cu tencuieli decorative, glet venețian și altele. Se recomandă de a fi aplicat pe suprafețe din beton, tencuieli din ciment sau ipsos, gips-carton etc.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante trebuie amorsate cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT sau BETONOKONTAKT; cele supuse riscului de apariție a ciupercilor și mușcăiului — cu SUPRATON LUX BIOCID.

## MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare gletul trebuie amestecat intens până la obținerea unei consistențe omogene. Se va aplica în strat uniform cu ajutorul unei driște din inox. Grosimea maximă a stratului de glet fără tasare este de 1,0-1,5 mm. Aplicarea stratului următor este posibilă după uscarea definitivă a celui precedent. Dacă este necesar, se va dilua cu apă, dar nu mai mult de 5%. După uscare, suprafața poate fi șlefuită cu hârtie abrazivă mărunță. Nu se admite amestecarea gletului cu alte vopsele, gleturi sau diluanți. Imediat după aplicare, sculele și vasele se spală în apă caldă cu săpun.

## ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

## CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,4-1,7 kg/m<sup>2</sup>.

## USCARE

Timpul de uscare a MEȘTERUL MANOLE depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 8-10 ore.

## DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

## TERMEN DE VALABILITATE — 18 luni.

## AMBALARE

Găleți din plastic de 1,5 kg, 5 kg, 8 kg, 17 kg, 25 kg.

## PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 17.04.2019



# MEȘTERUL MANOLE



## ШПАТЛЕВКА АКРИЛАТНАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

УПАКОВКЕ	1,5 кг	5 кг	8 кг	17 кг	25 кг	НОРМА РАСХОДА	0,4-1,7 КГ/М <sup>2</sup>
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	336	120	72	44	33	ПЛОТНОСТЬ	1,760±0,005 Г/СМ <sup>3</sup>
						ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО 3 СТЕПЕНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С	6 ЧАСОВ 33 МИНУТЫ
						ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	8-10 ЧАСОВ
						СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	69±2 %
						СТЕПЕНЬ ПЕРЕТИРА	60 μm
						ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/А)	30 Г/Л (2010)
						ЛОС ТОВАРА	МАКС. 10 Г/Л

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MEȘTERUL MANOLE – готовая к применению шпатлевка для финишного выравнивания стен и потолков. Содержит акрилатную вододисперсию, диспергаторы, мел и аддитивы.

### ЦВЕТ

Белый.

### СВОЙСТВА

- Эластичное покрытие;
- Однородная, густая, вязкая, не расслаивающаяся масса;
- Легко выравнивается и не растрескивается при высыхании;
- Не снижает паропроницаемость основания;
- Для внутренних работ.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется внутри зданий для финишного и профессионального выравнивания поверхностей под различные виды отделки: окраску, декоративную отделку декоративной штукатуркой, венецианской шпатлевкой и др. Рекомендуется для нанесения на бетон, гипсовую или цементную штукатурку, гипсокартону и др.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без веществ, снижающих адгезию (жировые пятна, пыль, битум и другие). Впитывающие основания обработать грунтовкой SUPRATON EXTRA или TUFFUNGPUHT; не впитывающие влагу поверхности — грунтовкой BETONGPUHT или BETONOKONTAKT; поверхности которые подвержены риску появлению плесени и грибка — грунтовкой SUPRATON LUX BIOCID.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением шпатлевка тщательно перемешивается до однородности. Наносится равномерным слоем при помощи терки из нержавеющей стали. Толщина безупрочного слоя шпатлевки — 1,0-1,5 мм. Нанесение следующего слоя возможно после полного высыхания предыдущего. При необходимости можно разбавить водой, но не более 5%. После высыхания зачистить мелкой наждачной бумагой. Не допускается смешивание шпатлевки с другими красками, шпатлевками или разбавителями. Инструменты и тара моются теплой водой с мылом сразу после использования.

### ВНИМАНИЕ!

Работы проводить при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

## НОРМА РАСХОДА

В зависимости от типа и состояния поверхности — 0,4-1,7 кг/м<sup>2</sup>.

## ВЫСЫХАНИЕ

Время высыхания MEȘTERUL MANOLE зависит от толщины слоя, температуры, влажности воздуха, но не более 8-10 часов.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

**СРОК ГОДНОСТИ — 18 месяцев.**

## УПАКОВКА

Пластиковые вёдра 1.5 кг, 5 кг, 8 кг, 17 кг, 25 кг.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 17.04.2019