

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 536 - 21C «30» decembrie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

/ *Mircea* Șveț I.
decembrie 2021

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită cu desen imprimat (multicolor, desen fantezist-clădiri, inscripții, diverse obiecte) din fire 100% bumbac, legătura pânză, desen nr. M02031/17, lățimea 240 cm, marca „Freedom” utilizată pentru fabricarea lenjeriei de pat.*

Solicitant „Anghel – Lux” SRL mun. Chișinău, bd. Traian, 11 ap.(of.) 100

Producător ISA TEKSTIL SAN. VE. TIC. LTD. ŞTI, Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 28.12.2021

Data începerii încercării 28.12.2021

Data sfârșitului încercării 30.12.2021

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8817-20 din 08.12.2021 și pe baza programului Nr. M-8817-20 din 09.12.2021*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 29298 – 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”, SM 235:2004 „Lenjerie de pat. Condiții tehnice generale”, GOST 31307-2005 „Бельё постельное. ОТУ”, GOST 30386-95 „Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 536 - 21C «30» decembrie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură albită cu desen imprimat (multicolor, desen fantezist-clădiri, inscripții, diverse obiecte) din fire 100%bumbac, legătura pânză, desen nr. M02031/17, lățimea 240 cm, marca „Freedom” utilizată pentru fabricarea lenjeriei de pat.*

Nr mostr.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 29298-2005 pct. 4.2.3 Tab. 1 GOST 31307 -2005 pct. 4.1.2 SM 235:2004 pct. 4.2.2	Grupa vopsirii-durabilă GOST 9733.0		
	• <u>spălării 4</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.4-83	3 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării cu aburi</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe		GOST 9733.27-83	3	4
2	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 29298-2005 pct. 4.2.12 Tab. 5 GOST 31307-2005 pct. 4.1.5 SM 235:2004 pct. 4.2.2 GOST 30386-95	GOST 25617-83 p.17	75	8,2
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 29298-2005 pct. 4.2.7 Tab. 2 GOST 31307-2005 pct. 4.1.9 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₉ O ₁ Γ ₈	-5,0 ±2,0	-3,0 -1,5
4	Higroscopicitatea, %, min	GOST 29298-2005 pct. 4.2.12 Tab.5 ind.1,2 GOST 31307-2005 pct. 4.1.3 SM 235:2004 pct. 4.2.2	GOST 3816 -81 p. 3	15	15,1
5	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min		GOST 12088-77	100	453

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	