

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 515 - 16 «18» noiembrie 2016	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Editia: 2
		Data: 31.03.2015
		Pag. 1

Certificat de Acreditare
CNARM MOLDAC
Nr. LÎ - 016
(31.12.2013 - 14.04.2017)



APROB
«Pielart - AIRIN» SRL
Șveț I.
noiembrie 2016

La încercări s-au prezentat mostrele *Fes tricatat vopsit (negru). Exemplar unic cu sigiliu №.ICC 000022*

Solicitant «UNIVERSCOM» SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21

Producător SRL "Mardi prim", Republica Moldova

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 17.11.2016 Data începerii încercării 17.11.2016

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-6713-16 din 16.11.2016

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificare

DN la produse GOST 28554 - 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”,

DN la metode de încercări GOST 12088-77 „Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости”, Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”, (Ordin nr. 154 din 20.11.07), GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам», GOST 9733.6-83 „Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к „поту”, GOST 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ }^\circ\text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554 pct.1.1.5 GOST 2351 pct. 1.3 Tab. 2	Grupa vopsirii — durabilă GOST 9733.0		
	• spălării I - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.4	4	4
	• “transpirației” - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.6 Metodă II	4	4
	• frecării uscate - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27	3	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² *s	De facto	GOST 12088 pct. 4.3.3	De facto	302,8
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - acril	De facto	Reglementarea Tehnică, pct. 8	De facto	100

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Popa E.	

Popa E.