

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. **48 - 23C**
« 02 » februarie 2023

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/2



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2023



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură cu membrana, vopsită (culoarea neagră), art. 75D*

SPANDEX 2way/MPTU/POLYMESH, din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrană TPU -

100% PES) cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 185 g/m², pentru scurte.

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000410

Solicitant *„UNIVERSCOM” S.A., mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3*

Producător *Suzhou Shenghai International Trading Co., LTD, China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5x1,5) m*

Data primirii mostrelor *30.01.2023*

Data începerii încercării *31.01.2023*

Data sfârșitului încercării *02.02.2023*

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9285-23 din 27.01.2023 și pe baza programului Nr. 9285-23 din 27.01.2023

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST 28486 - 90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”, RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 48 - 23C « 02 » februarie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură cu membrana, vopsită (culoarea neagră), art. 75D*

SPANDEX 2way/MPTU/POLYMESH, din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrană TPU -

100% PES) cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 185 g/m², pentru scurte.


Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000410

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, daN, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1. ind. 3	SM SR EN ISO 13934-1:2016	34 24	82 60
2*	Impermeabilitate de apă, un. conv., min	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486-90 pct. 3.9	50	60
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ B ₅ O ₅	3,0 2,0	0 0
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	GOST 28486-90 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
			GOST 9733.4-83	4 3	4 4
			GOST 9733.5-83	4 3	4 4
			GOST 9733.27-83	3	4
5	Compoziția fibroasă stratului exterior, % mase: - PES - spandex Compoziția fibroasă membranei, % mase: - PU Compoziția fibroasă stratului interior, % mase: - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7, 8	± 3% din marcarea	90,0 10,0
			RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7		100
			RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7		100
6	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28486-90 pct. 1.2.7.1	SM SR EN 12127:2013	175,8	189,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	