

Оргакхим® Основана 1901		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0048
Архитектурни	Леко AQUA Гланц	
Дърво/метал		
Интериор/Екстериор		
Леко AQUA Гланц е продукт, произведен на базата на водна емулсия на 100% акрилатен съполимер, пигменти, пълнители и специални добавки. Употребява се за вътрешно и външно боядисване на дърво (дограма - врати и прозорци, стени на дървени къщи, парпети, стряхи, пчелни кошери), грундиран метални повърхности, бетон, каменни повърхности.		

Практически свойства
- Отлична атмосферостойчивост - продължително запазване на цвята, гланца и еластичността при големи температурни разлики; - Висок блясък; - Много добра устойчивост срещу слепване на боядисаните повърхности при натиск и затопляне. - Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне; - Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето; - Слаба миризма.

Цветовете
Бял, жълт, червен, зелен, син, кафяв, черен.

Подходящи основи
Дървени повърхности Метални повърхности Бетон, гипсова шпакловка, гипсокартонени плоскости и каменни повърхности

Технически показатели	
Външен вид (след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	1500
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1,07-1,22 ± 0,02
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	130
Блясък при 60°, min	60%
Покривност (за един слой)	12-13 m²/L
Изсъхване на допир	30 минути
Нанасяне на втори слой	3-4 часа (след изсъхване на първия слой)
Пълно изсъхване	до 24 часа

Неподходящи основи
Стари силикатни основи Пластмаси

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани повърхности
Повърхностите трябва да са здрави и сухи. Почистете ги от прах, мазни петна и др. замърсявания. Поради високият гланц на покритието, боядисваните повърхности трябва да са много гладки и добре изравнени. Каменни и бетонни повърхности грундирайте с Леко Нано грунд или с боя, разрежена 1:1 с вода. Металните повърхности грундирайте предварително с антикорозионни грундове(ПФ-07) или с грундове за обща употреба (водни или на основата на органични разтворители). За дървени повърхности грундирайте с Леко грунд импрегнационен за дърво.	Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното 8-12mm.
Разреждане	До 5% с вода.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане, конвенционален пистолет.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Леко AQUA гланц , разредена при необходимост до 5% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи			
Дървени повърхности			Метални повърхности
Етап	Продукт	Слое	Продукт
Грундиране	Леко грунд импрегнационен за дърво	I	Грунд антикорозионен бързосъхнещ ПФ-07
Междинен слой	Леко AQUA гланц	I	Леко AQUA гланц
Финишен слой	Леко AQUA гланц	I-II	Леко AQUA гланц

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
0.700 L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“