

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
соответственно EN 10204 - 3.1
№ 2209-094 Дата: 15.09.2022

Производитель:

ЧАО "ПлазмаТек"

Украина, 21036, Винницкая обл., Винницкий р-н,
г.Винница, ул.Максимовича, 18

Контрагент:

SRL "Elmeron"

Молдова, 2023, г. Кишинев, ул. В. Вода
д. 5

Наименование	Количество пачек, шт	Общий вес, кг
Электроды сварочные АНО-4 APC ТМ АРСЕНАЛ д 5 мм: уп 5 кг	100	500

Стандарт/Классификация	EN ISO 2560-A-E 38 0 R 1 2 AWS A5.1: E6013 ГОСТ 9466-75, 9467-75 Э46-АНО-4 APC-5,0- УД / E 43 2 P 3 1
Партия №	002

Механические свойства наплавленного металла

Показатель	Типичные данные	Фактические данные
Временное сопротивление, МПа (Н/мм ²)	470 - 600	500
Относительное удлинение, %	≥22	23
Ударная вязкость (КСУ), Дж/см ² +20°C	≥78	115/126/130
Предел текучести, МПа (Н/мм ²)	≥380	431
Энергия удара (KV), Дж 0°C	≥47	70/74/69

Химический анализ наплавленного металла, %

Показатель	Типичные данные	Фактические данные
C	≤0.10	0.08
Si	0.15 - 0.40	0.34
Mn	0.40 - 0.75	0.43
P	≤0.035	0.032
S	≤0.035	0.014

Производитель гарантирует, что содержание химических элементов и механических свойств металла и/или соответствуют требованиям EN ISO 2560, а также условия поставки отвечают требованиям ISO 544.

Начальник отдела технического контроля _____



По вопросам качества обращаться: e-mail: quality@plasmatec.com.ua, phone: +380(67)433-19-36
(Viber, WhatsApp, Telegram)