



Societatea cu Răspundere Limitată „Pietrișcom”

Republica Moldova, or. Orhei, str. Costișei, 51

c/f 1003606011730, c/TVA 7400570

IBAN: MD49ML000000002251133251; c/b MOLDMD2X333

tel.: (+373) 235 2-64-52; (+373) 604 86 777

e-mail: pietriscom@gmail.com

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 90

Prin prezentul se confirmă corespunderea condițiilor GOST 8267-93

a Mostrelor de piatră spartă de calcar

20-40 mm

(notarea convențională)

livrate

SRL Autocaravana / c/f 1006600012552

(denumirea consumatorului)

numărul lotului 20190315 / 22

cantitatea 904,58 tone fracția 20x40 factura **IB 0817149-0817662** din **09.01.-31.01.2020**

1. Determinarea granulozității:

Dimensiunea găurilor, sita, mm	1,25 D-50 mm	D-40 mm	0,5 (d+D) -30 mm	d-20 mm
Cerințe Tehnice conform GOST 8267-93	max. 0,5	max. 10,0	30-60(80)	90-100
Rezidurile complete pe sita %	0,4	9,9	77,6	98,7

2. Rezultatele încercărilor radiologice

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
A _{eff} Bq/kg	GOST30108-94/ pct.4.2	≤ 300	0	3.99

3. Determinarea conținutului de argilă în bulgări, % 0

4. Determinarea conținutului de particule prăfoase și argiloase, % 0,4

5. Determinarea conținutului de granule sfărâmițate și forma lor, % 23,9

Grupa 3

6. Determinarea conținutului de granule de roca slabă, % 3,0

7. Determinarea durtății, % 21,0

Determinarea Mărcii după rezistență la sfărîmare 400

8. Determinarea rezistenței la uzură И2

Pierderele masei după încercări % 27,2

9. Determinarea rezistenței la îngheț F25

Pierderele masei 6,0

10. Densitatea în vrac, kg/m³ 1175

Concluzie: Mostrele de piatră spartă de calcar fracția 20-40 mm corespunde cerințelor GOST 8267-93 pct. 4.2.2, tab.1, 4.5, 4.7.2, 4.7, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.6

"Fabricat în Moldova".

Responsabil de calitate

Portarescu Gheorghe
(numele, prenumele)



(semnătura)

31 ianuarie 2020