


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 377 - 23C «26» octombrie 2023	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele Pantofi de uz curent pentru bărbați, "TABITA", din piele naturală, talpa material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, culoare albastră, mărime 42.

Solicitant / Producător F.P.C. „TABITA COM” SRL, mun. Chisinau, str. Trifan Baltă, 41/1

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 23.10.2023

Data începerii încercării 23.10.2023

Data sfârșitului încercării 26.10.2023

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9221-22 din 16.10.2023 și pe baza programului Nr. 9221-22-EPPC din 16.10.2023

Tipurile și scopurile încercărilor pentru încercări periodice

DN la produse GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности», GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixarea tălpii prin metoda chimică, N/cm min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463-87 pct.4 Tab.2)	GOST 9292-82	44	st-49 dr-49
2	Deformația a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct.8 Tab.6)	GOST 9135-2004	1,0	st-0,6 dr-0,4
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.4 (GOST 21463-87 pct.9 Tab.7)		1,0	st-1,0 dr-1,0
3	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226-93 pct.4 Tab.1)	GOST 9718-88	145	st-118 dr-114

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L1.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	