

Centrul de Analiză și Încercări  
«Pielart - AIRIN» S.R.L.  
2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10

SUPLIMENT LA RAPORT  
DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 50-20C de la «04» februarie 2020  
«10» august 2020

Cod: ПИ 5.10 - 1  
Ediția: 4  
Data: 05.07.2018  
Pag. 1



APROB  
«Pielart - AIRIN» SRL  
Ștef I.  
10 august 2020

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură albită, din 100% bumbac, legătura pînză, art. 4795, lățimea 150 cm, densitatea superficială 160 g/m<sup>2</sup>, pentru lenjerie*

Solicitant «ȘARM» SA, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 49V

Producător NR Industries of Textiles, Pakistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,2 m<sup>2</sup>

Data primirii mostrelor 06.08.2020

Data începerii încercării 10.08.2020

Mostrele prelevate de către agentul economic «ȘARM» SA

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 29298 - 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”

DN la metode de încercări GOST 9733.0-83 „Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям”, GOST 9733.4-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам»

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22 \text{ } ^\circ\text{C}$

### Rezultatele încercărilor

Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • spălării 4 - schimbarea culorii inițiale (95°C) - vopsirea țesăturii conexe	GOST 29298 pct. 4.2.3 Tab. 1	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0 GOST 9733.4	3 4	4 4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
---------	---------------	-----------

