

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 68/1 - 25 «10» martie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	---	--



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Bocanci cu cărâmbi înalți din piele naturală,*
tălpi din PU dublă, sistem soc absorbant incorporat, model VHSB16M, mărime 41,
metoda de confecționare prin injectare.

Solicitant SRL „Geoter-Com” mun. Chișinău, str.G. Asachi

Producător VHS Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 per.

Data primirii mostrelor 06.03.2025

Data începerii încercării 06.03.2025

Data sfârșitului încercării 10.03.2025

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-20-25 din 06.03.2025

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminte, N	GOST 9718-88	st-180 dr-177
2	Deformarea a bombeului, mm - remanentă	GOST 9135-2004	st-0,8 dr-0,7
	Deformarea a ștaifului, mm - remanentă		st-1,0 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm (cusătură de 2 rânduri)	GOST 9290-76	st-198 dr-210
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm	GOST 9292-82	st-271 dr-269

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șvet E.	