



Антикоррозийная грунтовка предназначена для покраски стальных поверхностных конструкций, стальных, чугунных, медных и алюминиевых элементов в качестве основы для дальнейших покрытий (фталатные эмали, модифицированные фталатные эмали, эмали на основе хлоркаучука), внутри и снаружи. Грунтовое покрытие матовое, отделка имеет хорошие антикоррозионные и механические функциональные свойства. в комплекте с хлоркаучуком бренда Dekoral, грунтовка обеспечивает отличную защиту металла против коррозии (класс C2 H согласно PN-EN ISO 12944). Полученное покрытие характеризуется хорошими антикоррозийными, механическими свойствами и высокой устойчивостью.

Особенности:

- Базовая защита металла
- Устойчивость к ударам
- Высокая плотность и эластичность покрытия
- Превосходная антикоррозийная устойчивость в комплектах
- Суперэффективный
- Очень хорошая антикоррозионная защита в сочетании с верхним покрытием.
- Покрытие устойчиво к повышенным температурам: до +100°C.
- Двойная система защиты от коррозии: герметичный барьер защищает подложку от проникновения влаги, ингибитор коррозии активно предотвращает образование ржавчины

Цвет	3 (оксидный красный, серый светлый, черный)
Степень блеска	матовая
Время вытекания, вискозиметр 4 мм, [с]	60 ÷ 120
Плотность, 20±0,5°C, [г/см ³]	1,45
Количество слоев	1-2
Время высыхания слоя, 23±2°C (ст.4), [ч]	24
Следующий слой, [ч]	через 18
Способ нанесения	кисть, краскопульт
Расход на один слой	до 11 м ² /л
Разбавитель	растворитель для фталевых изделий общего Назначения

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

Способ применения

1. Подготовка поверхности

С поверхности, предназначенной под покраску удалить загрязнения, неровности, обезжирить и высушить.

2. Покраска

- Перед покраской продукт тщательно размешать.
- Изделие наносить кистью, пневмо- или гидрораспылителем.
- Необходимы 1-2 слоя грунта, в зависимости от степени подвержения покрытия воздействию атмосферных факторов и механических повреждений.
- В случае необходимости разбавить растворителем (макс. 3% объема).

Дополнительная информация:

- Покраску проводить и сушить покрытие в темп. как минимум +5°C. Низкая температура и повышенная влажность удлиняют время высыхания покрытия.
- Применение продукта в условиях выше +25°C может привести к ненадлежащему применению, краска течет, а растворитель быстро испаряется, что отрицательно сказывается на долговечности покрытия с течением времени.
- Верхние слои продукта следует наносить через 24 часа после выдержки, при этом за исключением изделий из хлоркаучука, время выдержки которых составляет минимум 72 часа.
- Антикоррозионную грунтовку не рекомендуется использовать на оцинкованных поверхностях
- Отдельные партии грунтовок могут незначительно отличаться по цветовому оттенку и уровню блеска. Во избежание такой ситуации необходимо подготовить поверхность составляющую отдельное архитектурное целое, в одном рабочем цикле, с изделиями из той же производственной партии. Если у вас есть товары из разных партий производства, рекомендуется смешивать их между собой.
- Антикоррозийную грунтовку нельзя использовать в качестве финального слоя.
- После покраски инструменты вымыть растворителем для фталевых изделий общего назначения.
- Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла, в закрытых помещениях.
- Производитель продукции не несет ответственности за качество покрытий в случае его несоответствия рекомендациям, содержащимся в этой карте.

Техника безопасности

- Легковоспламеняющееся вещество.
- Хранить от детей.
- Не сливать в канализацию.
- В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ул. Квидзыньска, 8; 51- 416 Вроцлав
тел. (071) 78 – 80 – 700

Дополнительная информация и действующая документация доступны по номеру бесплатной инфолинии 800 11 33 11

serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

- Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла.
- Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.
- Следуйте инструкции на упаковке.
- Подробная информация находится в Карте Характеристики.
- Содержит: ксилол; диметилбензол – смесь изомеров.

Стандарт: ZN-PCW-1294
Сертификаты: Сертификат Государственного Института Гигиены
Код РКWiU: 24.30.12-29.00
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления
Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/i/FR): 500 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 500 г/л.
Фасовка 0,5л, 0,9л, 5 л, 10 л