

«LabTest - Airin» S.R.L.
mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124
email: labtestairin@mail.ru
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 370/1 - 21C
« 03 » august 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1
Ediția: 3
Data: 01.03.2021
Pag. 1/4



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

august 2021

La încercări s-au prezentat mostrele

Țesătură legătură pânză din 65%PES, 35%viscoza

„Панацея 160” art. 87001, lăţimea 145cm:

1. albită; 2. vopsită (culoarea albastră); 3. vopsită (culoarea verde)

Solicitant „POPOZOGLO R.A.” ÎI, UTA Gagauzia, mun. Comrat, str. Dubinin, 16, ap. 13

Producător ООО «Чайковская текстильная компания», Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte (0,5 x 1,5) m

Data primirii mostrelor 02.08.2021

Data începerii încercării 02.08.2021

Data sfârşitului încercării 03.08.2021

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

și prezentate pe baza raportului Nr. M-8737-20^M din 02.08.2021

și programului Nr. M-8737-20^M din 02.08.2021

DN la produse GOST 11518 – 88 «Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. ОТУ», GOST 23433 – 79 «Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения», GOST 30386-95 «Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида», RT «Дenumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile» (din 23.04.2007)

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22 \text{ }^{\circ}\text{C}$

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 370/1 - 21C «03» august 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/4

Rezultatele încercărilor mostrelor
Țesătură legătură pânză din 65%PES, 35%viscoza
„Панауея 160” art. 87001, lățimea 145cm: 2. vopsită (culoarea albastră);

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. Ind. 3 GOST 23433-79 pct. 1.5 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
2.2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 6	SM EN ISO 13934-1:2013	294 196	960 778
2.3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 5	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	- 3,0 ± 2,0	0 0
2.4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 12	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	150	201
2.5	Higroscopicitatea, %, min	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 11	GOST 3816-81 pct. 3	5,0	6,9
2.6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - viscoza	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 3	± 3% din marcarea	65,3 34,7
2.7	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:20013	De facto	175,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LI.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, Prenume	Semnătură
Inginer	Sveț E.	
Tehnic - laborant	Mosnoi T.	



«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 370/1 - 21C « 03 » august 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 4/4

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură legătură pânză din 65%PES, 35%viscoza*

„Панацея 160” art. 87001, lățimea 145cm: 3. vopsită (culoarea verde)

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
3.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. Ind. 3 GOST 23433-79 pct. 1.5 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.7-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	4	4
3.2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 6	SM EN ISO 13934-1:2013	294 196	1045 785
3.3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 5	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	- 3,0 ± 2,0	0 0
3.4	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 12	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	150	201
3.5	Higroscopicitatea, %, min	GOST 11518 pct. 1.2.3 Tab. ind. 11	GOST 3816-81 pct. 3	5,0	6,9
3.6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - viscoza	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 3	± 3% din marcarea	65,8 34,2
3.7	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	171

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L1.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	<i>Șveț E</i>	<i>[Semnătură]</i>
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	<i>[Semnătură]</i>


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 370/1 - 21C « 03 » august 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/4

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură legătură pânză din 65%PES, 35%viscoza*

„Панауа 160” art. 87001, lățimea 145cm: 1. albă;

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 5	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₅ B ₅	- 3,0 ± 2,0	0 -0,5
1.2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 12	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	150	271
1.3	Higroscopicitatea, %, min	GOST 11518-88 pct. 1.2.3 Tab. ind. 11	GOST 3816-81 pct. 3	5,0	6,6
1.4	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - viscoza	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 3	± 3% din marcarea	65,6 34,4
1.5	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	167,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lf.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer -	<i>Șveț E</i>	
Tehnic - laborant	<i>Moșnoi T.</i>	