


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 318 - 22 « 17 » august 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1 - Ciorapi de bumbac – nr. 281831;

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1.1	Densitatea superficială, g/m ² : - zona de bază - zona călcâiului - zona degetelor	SM SR EN 12127:2013	248,8 192,1 196,6
2.1			
2.2		-	
3.1			
3.2		-	
4.1*	Dimensiunile:	-	

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	
Tehnic - laborant	Moşnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 318 - 22 « 17 » august 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2



La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Ciorapi de bumbac – nr. 281831;

Solicitant Agenția Asigurare Resursă și Administrare Patrimoniu a MA

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte 1 buc.

Data primirii mostrelor 11.08.2022

Data începerii încercărilor 11.08.2022

Data sfîrșitului încercărilor 15.08.2022

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-57-22 din 11.08.2022

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informarea

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ} \text{C}$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.