

Фізична особа-підприємець
Слюсаренко Олександр Анатолійович

Юридична адреса:
09100 Київська обл.,
м. Біла Церква вул. Східна 6 кв. 90.90а

Поштова адреса:
09108 Київська обл.,
м. Біла Церква а/с 218

р/р UA 63510050000026004340176600
АТ УкрСиббанк
МФО 351005

ІПН 2806703258
Тел. 067 188 96 19
E-mail: gumatech@ukr.net

Для ФОП Пухальська Т.А.

ПАСПОРТ №02/04 від 19.09.2023 р.

Найменування: гума невулканізована 7В14 ТУ У 6 00152135.040-96

Група: III-III-24

Кількість: 7В14 (у листах або стрічкою) – 700кг; 7В14 Ø4 (шнур) – 20кг;

7В14 Ø6 (шнур) – 20кг; 7В14 Ø8 (шнур) – 20кг;

Дата виготовлення: 18.09.2023 р.

Термін зберігання: 3 місяця

Режим вулканізації стандартного зразку - 155°C/ 10хв.

Фізико-механічні показники суміші:

Назва показника	Показники якості	
	вимоги НД (ТУ У 6 00152135.040-96)	фактичні показники
1. Межа міцності під час розтягу, МПа (кгс/см ²), не менше	9,8 (100)	11,2
2. Відносне подовження під час розриву, %, не менше	160	210
3. Твердість, одиниці Шора А, у межах	70 ÷ 80	78

Висновок: гума невулканізована 7В14 відповідає вимогам ТУ У 6 00152135.040-96

ВТК

