


RAPORT DE TESTARE

- 1.DATA TESTĂRII: 10 Februarie 2022
- 2.NUMĂR DE PROBE TESTATE: 50 bucăți
- 3.STANDARD APLICABIL: Nituri cu cap bombat
- 4.INSPECTOR DE CALITATE: LI JUN



Mărimē	d (mm)		L (mm)		L1 (mm)	
	Standard	Rezultat	Standard	Rezultat	Standard	Rezultat
2,4x6 (036100)	2.25-2.50mm	ACC	5.00-7.50mm	ACC	≥24mm	ACC
3,2x6 (036101)	3.05-3.30mm	ACC	5.00-7.50mm	ACC	≥24mm	ACC
3,2x8 (036102)	3.05-3.30mm	ACC	7.00-9.50mm	ACC	≥24mm	ACC
3,2x10 (036103)	3.05-3.30mm	ACC	9.00-11.5mm	ACC	≥24mm	ACC
3,2x12 (036104)	3.05-3.30mm	ACC	11.00-13.5mm	ACC	≥24mm	ACC

OBSERVAȚIE:

1. Rezultatele testelor sunt în conformitate cu standardul indicat.

2.ACC-Acceptat; REJ-Respins

Material: C1008					
-----------------	--	--	--	--	--

Compoziție chimică și specificații tehnice

Element	C%	Mn%	Si%	S%	P%
Proporție	0.07	0.39	0.17	0.018	0.004

Material: Al5050					
------------------	--	--	--	--	--

Compoziție chimică și specificații tehnice

Element	Si%	Fe%	Cu%	Mn%	Mg%	Cr%
Proporție	0.07	0.16	<0.05	<0.1	1.25	<0.05
Element	Zn%	Ti%				
Proporție	<0.1	0.029				

