

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2015

CERTIFICATE OF QUALITY

Дата изготовления и номер партии: 13.11.2021 FLIT_S_LE-211113

Наименование продукции:	Смазка Favorit Литол-24 Стандарт
-------------------------	----------------------------------

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.034-2017	Фактическое значение	Метод испытания
Внешний вид	не норм	Однородная мазь от светло-коричневого до темно-зеленого цвета	соответствует	п.5.2. ТУ ВУ 690567607.030-2016
Пенетрация при 25°C с перемешиванием, мм·10-1, в пределах	не норм	220 – 295	249	ГОСТ 5346-78, метод В
Температура каплепадения, °C, не ниже	не норм	185	210	ГОСТ 6793-74
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	не норм	14	13,1	ГОСТ 7142-74
Предел прочности, Па, при 20 °C, не менее	не норм	300	340	ГОСТ 7143-73, метод Б
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	не норм	0,1	0,08	ГОСТ 6707-76
Массовая доля воды, %, не более	следы	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,01	ГОСТ 6479-73
Коррозионное воздействие на металлы	не норм	выдерживает	соответствует	ГОСТ 9.080-77
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°C, не менее: • нагрузка сваривания (Рс), Н • индекс задира, Н	не норм	1410 280	1410 310	ГОСТ 9490-75

Хранение и транспортировка смазки - по ГОСТ 1510. Срок хранения смазки в течение 5 лет со дня изготовления.

Смазка соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.034-2017.

Дата выдачи паспорта:

16.11.2021

Инженер-химик:

Евменова А.В.