

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 82 - 21C « 15 » martie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Bocanci cu carâmbi înalți, de tarm, fețe din piele „box”, tălpi exterioare din termoelectroplast (TEP), glenc metalic, metoda de confecționare-prin lipire-coasere tălpii, căptușeală din blană naturală, pentru militari- model 202, măr. 42,*
Exemplar unic-cu sigiliu ICC nr.000337.

Solicitant / Producător *F.P.C. „TABITA COM” SRL, mun. Chisinau, str. Trifan Baltă, 41/1*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *11.03.2021*

Data începerii încercării *11.03.2021* Data sfârșitului încercării *15.03.2021*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. V-9015-21 din 11.03.2021 și pe baza programului Nr. V-9015-21 din 11.03.2021*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificare*

DN la produse *GOST19137-89, „Обувь из юфть для военнослужащих. Технические условия”, GOST 14226-93 „Обувь. Нормы гибкости”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 ° C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 19137-89 pct.1.4.20 Tab.7	GOST 9292-82	De facto	st-61
	Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda lipire/coasere, N/cm min	De facto	GOST 9134-78	De facto	dr-115
2	Deformarea a bombeului, mm, max - remanentă	GOST 19137-89 pct.1.4.24	GOST 9135-2004	Rezistent	st-0,8 dr-0,8
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 19137-89 pct. 1.4.25		Rezistent	st-1,0 dr-1,0
3	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	OST 19137-89 pct. 1.4.23 GOST 14226-93 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718-88	145	st-96 dr-95
4	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 19137-89 pct. 1.4.19 Tab.6	GOST 9290-76	175	st-224 dr-219

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Şveţ E.	