

Data începutului încercării: **23.04.2021**

Data finisării încercărilor: **05.05.2021**

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Agregat grosier, sort 16-31,5

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Densitatea în vrac	mg/m ³	-	-	SM SR EN 1097-3:2011	-	1,07
Determinarea rezistenței la uzură	-	-	SM SR EN 13242+A1:2010 pct.5.3	*SM SR EN 1097- 1:2016 Pct 6	Conform Tab.11	27,25 M _{DE} 30
Determinarea rezistenței la sfărîmare	-	-	SM SR EN 13242+A1:2010 pct 5.2	SM SR EN 1097- 2:2016 Pct 5	Conform Tab.9	33.55 LA ₃₅
Îngheț- Dezgheț	%	-	SM SR EN 13242+A1:2010 pct 7.3	SM SR EN 1367- 1:2013 Pct 4	Conform Tab.20 ≤4	3,91 F ₄

Executantul

Sîrbu/specialist/ Sîrbu D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM” ÎS



/specialist/ Anton D.

Mornealo N.