



CECHY PARTII
BATCH CHARACTERISTICS
EIGENSCHAFTEN der PARTIE

Wydanie 2

04.11.2024

ZSZ PIII_p3_F2

Trzebinia, 2025-12-16 09:06

Nr faktury/Invoice no/Rechnung Nr.:		Odbiorca/Customer/Abnehmer:		
25SP300852		TORCONST SRL		
Produkt/Product/Ware:		Albisoara 66 street,ap.34		
CALCIUM ALUMINATE CEMENT-GÓRKAL 40		Chisinau, Republic of Moldova 2023		
		Moldova		
		Kod Klienta/Customer Code/Kunde Nr.: 901508		
Opakowanie/Package/Verpackung:	Waga netto/Net Quantity/Nettogewicht:	Partia Nr/Batch No/Partie Nr.:		
Paper bags	2 Mg	17		
Samochód, Wagon, Kontener/Truck, Wagon, FCL/LKW, Wagen, Container:				
URP929/L668TT				
Stwierdza się zgodność podanych niżej własności fizyko-chemicznych z warunkami zawartymi w dokumencie „Opis Produktu”. This is to certify that the following physico-chemical properties correspond with the quality given in document “Product Description”. Es wird die Übereinstimmung der nachstehenden physisch-chemischen Eigenschaften mit dem Dokument „Produktbeschreibung“ festgestellt.				
Parametr/Parameter/Parameter		j.m./u.m./MEh	Wynik/Result/ Ergebnis	Metoda badania/Research Method/ Untersuchungsmethode
Analiza chemiczna – zawartość Chemical analyses – content Chemische Analyse - Gehalt	Al₂O₃	%	41,7	XRF
	Fe₂O₃	%	14,4	
Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach Cold Crushing Strength after 24 hours Kaltdruckfestigkeit nach 24 Stunden		MPa	72,4	PN-EN 196-1
Czas wiązania Setting time Bindezeit	Początek/Initial/Anfang	Minuty Minutes Minuten	295	PN-EN 196-3
	Koniec/Final/Ende		315	
Uwagi Notice Kommentare				
Produkt skontrolowano jakościowo. Product was checked in respect of quality. Das Erzeugnis wurde in Bezug auf Qualität kontrolliert.				



należymy do Grupy MAPEI
we are a part of MAPEI

Dokument przygotowany elektronicznie, nie wymaga podpisu. Autoryzowany przez Dział Kontroli Jakości kontakt: a.kamieniarz@gorka.com.pl
Document prepared electronically, signature not required. Authorized by Quality Control Department, contact: a.kamieniarz@gorka.com.pl
Es wird elektronisch erstellt und erfordert keine Unterschrift. Ermächtigt von der Qualitätskontrollabteilung, Kontakt: a.kamieniarz@gorka.com.pl

GÓRKA CEMENT Sp. z o.o., ul./street Lipcowa 58; 32-540 Trzebinia, POLSKA/POLAND, www.gorka.com.pl
tel: +48 (32) 6121069, sekretariat: +48 (32) 6122909, fax: +48 (32) 6233450, email: sekretariat@gorka.com.pl
NIP 628-19-49-778, VAT UE: PL6281949778, REGON 357082062, KRS 0000046573; BDO 000022793.

ВЫПИСКА
из ТУ 5761-002-87745488-2011
«Крошка пенодиатомитовая обожженная. Технические условия»

1. Предназначенную для использования в качестве засыпки для тепловой изоляции гражданских и промышленных сооружений, в качестве изоляции тепловых печей и технологического оборудования, работающих при температуре до 900°C, в качестве заполнителя при изготовлении жаростойких и легких бетонов, в качестве компонента в чистящих и полирующих составов, а также в качестве адсорбента. Крошка может быть использована в качестве минеральной добавки и наполнителя в производстве различных композиционных материалов и смесей.

Крошка является продуктом измельчения пенодиатомитовых изделий.

2. Основные параметры и характеристики: в зависимости от размера зерен крошка подразделяется на марки А и В.

3. Физико-механические показатели крошки должны соответствовать требованиям:

№ п/п	Наименование показателя	Марка А	Марка В
1	Насыпная плотность в состоянии естественной влажности, кг/м ³ , не более	400	450
2	Теплопроводность Вт/(м·°К)(ккал/м·ч°С), не более при температуре (25±3) °С (300±5) °С	0,084 (0,072) 0,130 (0,112)	0,091 (0,078) 0,129 (0,111)
3	Влажность, % по массе, не более	5	5
4	Размер зерен, мм Содержание не более 15% по массе, зерен крупнее, мм.	0-0,2 0,2	0-20,0 20,0

4. Крошка поставляется упакованной в мягкие специализированные контейнеры для сыпучих продуктов МКР 1.0С-1.3 ППР ТУ 2297-001-54046062 с полиэтиленовым вкладышем или другую аналогичную упаковку. После заполнения полиэтиленовый вкладыш мягкого контейнера должен быть запаян или завязан шпагатом ГОСТ 17308.

Выписку подготовил Контрольный мастер ОТК 05.08.2022

Ботов Р. Ю.



Фірма «ЮНІОР»

69032, Україна, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 1
Р/р 26008996108239 в Перший Український Міжнародний Банк,
МФО 334851, ЄДРПОУ 22152963, тел. +380612280812

Вантажоотримувач: «TORCONST» SRL

Виробник: ПП Фірма «Юніор»

Вантажовідправник: ПП Фірма «Юніор»

Товар: Порошок глинистий ПГОСА

Кількість партії: 14,285т

Дата видачі: 14.07.2025р.

Паспорт якості №07/142

Наступним посвідчується, що порошок глинистий
відповідає наступним фізико-хімічним показникам:

Марка	Волога, %	Вогнетривкість, °C	Зерновий склад		
			Прохід через сітку №2, не менше	Прохід через сітку №1, не менше	Прохід через сітку №0,1, не менше
ПГОСА	9,40	1730	100,00	90,00	20,00



Фірма «ЮНІОР»

69032, Україна, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 1
Р/р 26008996108239 в Перший Український Міжнародний Банк,
МФО 334851, ЄДРПОУ 22152963, тел. +380612280812

Вантажоотримувач: «TORCONST» SRL

Виробник: ПП Фірма «Юніор»

Вантажовідправник: ПП Фірма «Юніор»

Товар: Заповнювач шамотний

Кількість партії: 2,296т

Дата видачі: 14.07.2025р.

Паспорт якості №07/143

Наступним посвідчується, що заповнювач шамотний відповідає наступним фізико-хімічним показникам::

№	Найменування	Показник
1.	Вміст Al_2O_3 , не менше, %	35
2.	Вогнетривкість, не нижче $^{\circ}C$	1690
3.	Водопоглинання, не більше, %	6
4.	Фракція, мм	1-5

Видан

