

ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9318

Дата изготовления и номер партии: 05.11.2018 CL-181105

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное минеральное универсальное всесезонное Chempiol Huproid GLS SAE 80W-90 API GL-4/5
-------------------------	---

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,5-18,5	13,91	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	75	135,01	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	99,31	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	887,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	170	224	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-30	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,008	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 224	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская