

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 159 - 25C « 07 » iulie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/2




APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura art. MESH180, vopsită (culoarea albastru-închis Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrană MTPU – 100% PES), cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 180 g/m², pentru îmbrăcăminte*

Solicitant „ARTIZANA” SRL, mun. Chișinău, str. Academiei, 13/1

Producător Suzhou Shenghai International Trading Co. Ltd, China

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări (0,5 x 1,5)m

Data primirii mostrelor 03.07.2025

Data începerii încercării 04.07.2025

Data sfârșitului încercării 07.07.2025

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9647-25 din 03.07.2025 și pe baza programului Nr. 9647-25 din 03.07.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28486-90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 159 - 25C « 07 » iulie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătura art. MESH180, vopsită (culoarea albastru-închis*

Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrană MTPU –


100% PES), cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 180 g/m², pentru îmbrăcăminte

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, daN, min: - pe urzeală - pe bățătură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1. ind. 3	SM SR EN ISO 13934-1:2016	34 24	77 61
2*	Hidrofugitate, un. conv., min	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486-90 pct. 3.9	50	60
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bățătură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₃ B ₅	3,0 2,0	0 - 0,5
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe	GOST 28486-90 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
			GOST 9733.4-83	4 3	4 4
			GOST 9733.5-83	4 3	4 4
			GOST 9733.27-83	3	4
5	Compoziția fibroasă a țesăturii exterioare, % masice: - PES - spandex Compoziția fibroasă a membranei, % masice: - PU Compoziția fibroasă a țesăturii interioare, % masice: - PES	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 7, 8	± 3% din marcarea	90,3 9,7 100 100
6	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28486-90 pct. 1.2.7.1	SM SR EN 12127:2013	171,0	183,1
7	Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:	GOST 30386-95	GOST 25617-83 pct. 17	1000	Sub limita de detecție (< 5)

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.