

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮКАС
ЛУБРИКАНТС»
61058, Україна, м. Харків, вул.
Роллана Ромен, буд.12
e-mail:
lukas.lubricants@gmail.com



LIMITED LIABILITY COMPANY
"LuKaS lubricants"
12 Rollan Romen Str., Kharkiv,
Ukraine, 61058
e-mail:
lukas.lubricants@gmail.com

ПАСПОРТ ЯКОСТІ НА ПРОДУКЦІЮ:

Гальмівна рідина BARS EXTRA DOT-4

Виробник: ТОВ «ЛЮКАС ЛУБРИКАНТС», Україна

Дата виготовлення : січень 2026 р.

Тип тари: пластикові каністри 0,5 л, 1 л.

| № | Назва показника | Норма | Факт | Метод випробувань |
|----|--|--------------------------|-------------|---|
| 1. | Зовнішній вигляд і колір | Однорідна прозора рідина | відповідає | ТУ У 24.6-00174131-168 2001 змін №1:2014 |
| 2. | В'язкість кінематична, мм ² /с: - при (100 ±0,5)°С, не менше | 1,5 | 2,2 | ТУ У 24.6-00174131-168 2001 змін №1:2014 |
| 3. | Температура кипіння при тиску 101,3 кПа, °С, не менше | 190 | 212 | ТУ У 24.6-00174131-168 2001 змін №1:2014 |
| 4. | Температура кипіння зволоженої рідини при тиску 101,3 кПа, °С, не менше | 155 | 233 | ТУ У 24.6-00174131-168 2001 змін №1:2014 |
| 5. | Стабільність при високій температурі, °С, не більше | 3 | 1 | ТУ У 24.6-00174131-168 2001 змін №1:2014 |
| 6. | Взаємодія з металами при температурі (100 ±2) °С протягом (120 ±2) год.: | | | ТУ У 24.6-00174131-168 2001 змін №1:2014 |
| | а) зміна маси пластинок, мг/см ² , не більше | | | |
| | - біла жерсть | 0,2 | 0,11 | |
| | - сталь Ст10 | 0,2 | 0,09 | |
| | - алюмінієвий сплав Д-16 | 0,1 | 0,09 | |
| | - чавун СЧ 18-35 | 0,2 | 0,11 | |
| | - латунь Л-63 | 0,4 | 0,22 | |
| | - мідь М-1 | 0,4 | 0,22 | |
| | б) значення рН після випробувань, одиниць рН, у межах | 7,0-11,5 | 9,6 | |
| 7. | Масова частка механічних домішок: | відсутність | відсутність | ТУ У 24.6-00174131-168 2001 змін №1:2014 |

Гарантійний термін зберігання – 5 років

м.п.

Головний технолог



Дюбін Р.Г.