



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№. 1730-A от 30 марта 2023

Наименование образца,  
фасовка, объём партии,  
дата выработки, срок  
годности

**Плита гипсокартонная: тип "А" 9,5 мм, 12,5 мм; тип "Н" 9,5 мм,  
12,5 мм; тип "DF" 12,5мм**

1. Изготовитель
2. Заказчик
3. Документы
4. Место отбора проб
5. Представитель ОС
6. Количество проб
7. Дата получения
8. Цель испытаний
9. Нормативные документы (НД)

<b>"КНАУФ", Киев</b>		
<b>ООО "KNAUF GIPS", г. Бельцы, ул. Штефан чел Маре, 178</b>		
Заявление № 574 от 22.03.2023		
<b>ООО "KNAUF GIPS"</b>		
заказчиком		
3 кг		
22 марта 2023	Дата начала испытаний	22.03.2023
	Дата окончания испытаний	30.03.2023
По обращению		
ПМЗ №217 от 30.07.01, пункт 2.2, таблица 1		

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

### Радиологические

Определяемые показатели, единицы измерения	Метод испытаний	Допустимые пределы по НД	Результаты	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Радий-226, Бк/кг	ГОСТ 30108-94 пункт 4.2	-	0,00	±0,04
Торий-232, Бк/кг	ГОСТ 30108-94 пункт 4.2	-	0,00	±3,29
Калий-40, Бк/кг	ГОСТ 30108-94 пункт 4.2	-	106	±70,1
$A_{eff}$ , Бк/кг	ГОСТ 30108-94 пункт 4.2	≤ 300	9,00	±7,27

Исполнители:

О. Смеря

Зав. лаборатории

С. Паю



**Результаты испытаний распространяются только на представленный образец, отобранный клиентом**  
**Внимание изготовителям и контролирующим органам!**

Копия протокола не действительна без оригинала подписи и печати испытательной лаборатории, выдавшей протокол  
Настоящий протокол не может быть восстановлен или использован в полном объеме или частично без разрешения испытательной,  
лаборатории выдавшей протокол