

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-168-2023

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

DALE ŞI PAVELE DE BETON

Utilizare: **DALE** - în zonele pavate de circulaţie.

PAVELE - pentru utilizare pietonală, utilizare a vehiculelor, pentru drumuri pietonale, zone pietonale, piste de biciclete, parcuri, şosele, autostrăzi, spaţii industriale, staţii de autobuz, benzinării.



Produse de:

CREAMOBIL S.R.L.,

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Trandafirilor, 13/2 ap. 297
loc de producţie: *Republica Moldova, mun. Chişinău, sat. Coloniţa, extravilan*

asigură cerinţele SM SR EN 1338:2010 / SM SR EN 1338:2010/AC:2010
SM SR EN 1339:2010 / SM SR EN 1339:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentul de referinţă.
CERTMATCON a efectuat inspecţia iniţială a procesului de producţie şi a controlului producţiei în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări şi va efectua supravegherea continuă a CPF şi a produsului prin încercări pe eşantioane prelevate de la locul de producţie.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerinţele standardului, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi controlul producţiei în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului şi poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile iniţiale.

Certificare iniţială	22.05.2023
Modificare	26.02.2026
Expirare	21.05.2028


Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.






**CIPC
INCERC
TEST**

"CIPC INCERC TEST" SRL

Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336

Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincercetest@gmail.com



SR EN ISO/IEC 17025:2018
TESTING

RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 165.2/1 din 17.08.2026

care înlocuiește Nr. 165.2 din 30.06.2026

Solicitantul/Agentul economic: SC "CREAMOBIL" SRL
Str. Trandafirilor 13/2, ap. 297, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data cererii: Nr. 165 din 08.05.2026

Denumirea probei: Pavele de beton:

Numărul și descrierea probei intrate în laborator: 165.5. Pavele vibropresate de tip "Cărămidă gri" (200 x 100 x 60 mm);
165.6. Pavele vibropresate de tip "Cărămidă gri" (200 x 100 x 80 mm).

Producătorul: Agentul economic

Locul de eșantionare a probei: Fabrica de producere a elementelor din beton, linie de producere
Extravilan, s. Colonița, mun. Chișinău, Republica Moldova

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 1 din 08.05.2026

Responsabilul privind eșantionarea: LAȘCO Tudor, Director al SC "CREAMOBIL" SRL
/Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant pe propria răspundere/

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 1338:2010

Probele au fost prezentate de către: VORNICU Dorin, Reprezentant al SC "CREAMOBIL" SRL

Scopul încercărilor: Determinarea parametrilor produselor pentru menținerea constantei performanței

Locul efectuării încercării: CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL
Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Perioada efectuării încercării: 18.05.2026 - 29.06.2026

Documentul normativ - metoda de încercare: SM SR EN 1338:2010. Pavele de beton. Condiții și metode de încercări

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 1338:2010. Pavele de beton. Condiții și metode de încercări

Echipamentul folosit pentru încercări: Aparat de cântărit tip 11-D0630/15A (CE - nr. MD 10 3.2-289/2026 din 28.04.2026);
Cameră climatică tip LT-C0121 (CE - MD 10 3.4-398/2026 din 18.03.2026);
Riglă metalică, tip Nr. 0424 (CE - nr. MD 10 3.5-685/2025 din 17.09.2025);
Presă hidraulică tip II-125 (CE - nr. MD 10 3.8 - 701/2025 din 24.12.2025);
Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 2 din 20.02.2026);
Aparat de uzură Bohme (Proces verbal nr. 11 din 23.02.2026);
Etuvă, tip D550.2 (Proces verbal nr. 1 din 19.02.2026);
Greutate Bohme (Proces verbal nr. 11 din 23.02.2026).

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 21
Umiditatea relativă, % 51



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 165.2/1 din 17.08.2026
care înlocuiește Nr. 165.2 din 30.06.2026

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR (proba nr. 165.6)
Pavele 200 x 100 x 80 mm

Nr.	Denumire indici, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatul încercării		Incertitudinea, + U _x , %
1.	Rezistența la întindere prin despicare, MPa	SM SR EN 1338:2010 Anexa F	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.3.3, tab. 5	T > 3,6	4,5	Med. 4,2	1,49
					3,8		
					4,1		
					4,3		
					4,1		
				F > 250	661	Med. 606	
					553		
					593		
					629		
					593		
2.	Rezistența la îngheț-dezghet, kg/m ²	SM SR EN 1338:2010 Anexa D	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.3.2, tab.4.2	≤ 1,0	0,10	Med. 0,08	-
					0,05		

Efectuat/Șef al CÎ:

/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Verificat/Șef al CÎ:

/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. SC "CREAMOBIL" SRL
2. CI "CIPC INCERC TEST" SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea SRL "CIPC INCERC TEST".
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală.



Verificat/Șef al CÎ:

/Master în inginerie/ CIUBARCĂ Pavel

