

ПРИМЕНЕНИЕ

печать периодических изданий, газет, журналов, бланков и других изданий

ГОСТ 6445-74

TU BY 790282162.018-2018

Наименование показателя	Марка О	Марка Б	Марка У
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	45,0±2,0; 48,8±2,0	45,0±2,0; 48,8±2,0	40,0±3,0; 42,0±3,0; 45,0±3,0; 48,8±3,0; 50,0±3,0; 52,0±3,0; 55,0±3,0; 60,0±3,0
Плотность, г/см ³ , не менее	0,6	0,57	0,53
Разрывная длина в машинном направлении, м	≥3100	≥2800	≥2800
Абсолютное сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН, не менее	196	176	176
Гладкость по каждой стороне, с, не менее	50	30	-
Белизна, %, не менее	60	-	-
Непрозрачность, %, не менее	95	92	91
Сорность-число соринок на 1 м ² площадью: – от 0,5 до 1,5 мм ² ; – от 1,5 до 2,0 мм ² ; – свыше 2,0 мм ²	≤75 0 0	- 20 0	- - ≤20
Влажность, %	8,0±2,0	8,0±2,0	8,0±2,0

На поверхности бумаги марок О, Б не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, прозрачные пятна и отверстия, видимые невооруженным глазом. На поверхности бумаги марки У не допускаются отверстия, видимые невооруженным глазом

Допускаются малоаметные складки, морщины, залощенные полосы, прозрачные пятна и отверстия, которые не могут быть обнаружены в процессе изготовления, если показатель эти внутрирулонных дефектов не превышает для бумаги марки О – 1,5%, для бумаги марки Б – 2,5%, для бумаги марки У – 5%