



centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA: 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
<http://www.catas.com>
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20035 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com



n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

118226 / 1

Ricevimento campione: 24-06-10

Esecuzione prova: 29-06-10

Emissione rapporto: 30-06-10

Denominaz. campione: Quadra - elementi galvanici.

DEKO COLLEZIONI S.R.L.
VIA PATTIGNA 5
43040 FELEGARA MEDESANO (PR)
ITALY

Resistenza alla corrosione NSS UNI EN ISO 9227:2006

Purezza del cloruro di sodio utilizzato: 99,6 %

Acqua utilizzata: demineralizzata

Metodo per l'ottenimento dei provini: il campione è stato provato tal quale

Dimensioni e forma delle provette o del campione sottoposti a prova mm: viti

Pulizia delle provette o del campione prima della prova: non eseguita

Protezione dei bordi: nessuna

Pulizia dopo la prova: con acqua demineralizzata

Numero delle provette o dei campioni esposti a prova: 3

Angolo di inclinazione delle provette/campioni (rispetto alla verticale): $20 \pm 5^\circ$

Provetta di riferimento: placchetta di acciaio tipo CR4

Temperatura di prova: $35 \pm 2^\circ\text{C}$

pH della soluzione raccolta: 6,7 u pH

Velocità di raccolta: 1,7 ml/h

Densità della soluzione raccolta nel pluviometro: 1,033 g/l

Apparecchiatura impiegata Camera in nebbia salina Weiss SSC 450

Risultati della prova:

Ore di esposizione	Osservazioni
24	non si riscontrano difetti

Nota: non è stata effettuata alcuna analisi per l'identificazione dei materiali provati.

Il responsabile di reparto
Dott. Franco Bulian

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.




centro ricerche-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C. Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20035 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com



n. 0027

RAPPORTO DI PROVA

118227 / 1

Ricevimento campione: 24-06-10

Esecuzione prova: 29-06-10

Emissione rapporto: 30-06-10

Denominaz. campione: Quadra - elementi verniciati.

DEKO COLLEZIONI S.R.L.
VIA PATTIGNA 5
43040 FELEGARA MEDESANO (PR)
ITALY

Resistenza alla corrosione NSS UNI EN ISO 9227:2006

Purezza del cloruro di sodio utilizzato: 99,6 %

Acqua utilizzata: demineralizzata

Metodo per l'ottenimento dei provini: il campione è stato provato tal quale

Dimensioni e forma delle provette o del campione sottoposti a prova mm: 200x200

Pulizia delle provette o del campione prima della prova: non eseguita

Protezione dei bordi: nessuna

Pulizia dopo la prova: con acqua demineralizzata

Numero delle provette o dei campioni esposti a prova: 1

Angolo di inclinazione delle provette/campioni (rispetto alla verticale): $20 \pm 5^\circ$

Provetta di riferimento: placchetta di acciaio tipo CR4

Temperatura di prova: $35 \pm 2^\circ\text{C}$

pH della soluzione raccolta: 6,7 u pH

Velocità di raccolta: 1,7 ml/h

Densità della soluzione raccolta nel pluviometro: 1,033 g/l

Apparecchiatura impiegata Camera in nebbia salina Weiss SSC 450

Risultati della prova:

Ore di esposizione	Osservazioni
24	non si riscontrano difetti

Nota: non è stata effettuata alcuna analisi per l'identificazione dei materiali provati.

Il responsabile di reparto
Dott. Franco Bulian

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

pag. 1/1