

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <u>169/1 - 22</u> <u>« 04 » aprilie 2022</u>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2022

La încercări s-au prezentat mostrele *Pantofi pentru femei, model 335, culoare neagră, cu fețe din piele naturală, talpa material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, mărime 37.*

Solicitant / Producător *F.P.C. „TIRAS” SRL or. Soroca, str. Cosăușilor, 15*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 per.*

Data primirii mostrelor *28.03.2022*

Data începerii încercării *28.03.2022*

Data sfârșitului încercării *04.04.2022*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-15/1-22 din *28.03.2022*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informația*

DN la produse *GOST 26167-2005 «Обувь повседневная. ОТУ», GOST 14226-93«Обувь. Нормы гибкости», GOST 21463-87 «Обувь. Нормы прочности»*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18-22° C*

Rezultatele încercărilor

Nr încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Flexibilitatea încălțăminteii, N, max	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 14226 pct. 4 Tab. 1)	GOST 9718-88	100	st-32 dr-37
2	Deformația a bombeiiului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 21463 -87 pct.9 Tab.7)	GOST 9135-2004	1,0	st-1,0 dr-0,7
	Deformarea a ștaifului, mm, max - remanentă	GOST 26167-2005 p. 4.5.5 (GOST 21463-87 pct.8 Tab.6)		1,0	st-1,0 dr-1,0
3	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 1 rând)	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 2 Tab. 1)	GOST 9290-76	90	st-166 dr-151
4	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 26167-2005 p. 4.5.3 (GOST 21463 pct. 4 Tab. 2)	GOST 9292-82	43	st-44 dr-44

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	