



17-09-2021



№ РОСТ-ALIMET-00000
Действителен до 31.03.2023

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 20-088-300693-21

Грузоотправитель: Акционерное общество "Виксунский металлургический завод", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, 45

Грузополучатель: ОДО "Металлургическая компания Промстройметалл" Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, д. 23

Заказ: 4900581528

Приказ на отгрузку: 0072042914

Автомобиль: AI7162-6/A8867A-6

Дата отгрузки: 07.09.2021

Продукция						Количество грузовых мест			
Наименование					НД				
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91					ГОСТ 10705-80 Гр. "В"	1			
№ пп	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	213004029	2114843	20	76	4	2123029689 -	61	732	5197
ИТОГО:							61	732	5197

Химический состав основного металла труб, %

№ пп	Номер плавки	C	Mn	Si	S	P	Al	Cr	Ni	Cu	N	As
1	2114843	0.19	0.18	0.12	0.005	0.004	0.02	0.07	0.07	0.16	0.01	0.004

Механические свойства основного металла труб

№ пп	Номер партии	Предел текучести, Кгс/мм ²	Временное сопротивление, Кгс/мм ²	Относительное удлинение, %
1	213004029	41, 40.5	49, 49	31, 30

Механические свойства сварного соединения

№ пп	Номер партии	Испытание на сплющивание 90 град.	Испытание на сплющивание 0 град.	Временное сопротивление, Кгс/мм ²
1	213004029	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	51, 51

Гидравлические испытания

№ п/п	Номер партии	Величина давления, Кгс/см ²	Время выдержки, с
1	213004029	60	5



07.09.2021

20-088-300693-21

Доверенность № 185
от 17.09.2021

Бухгалтер Дуранина В.А.
Мурашко Т.В.



ПРИМЕЧАНИЕ

1. 100% неразрушающий контроль сварного соединения.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
4. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
5. Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление согласно величине испытательного давления для труб вида «I» по ГОСТ 10705. Копылова М.А.
6. Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
7. Трубы поставляются по теоретической массе.
8. При проведении неразрушающего контроля по периметру всей трубы, гидравлическое испытание труб вида «I» разрешается не проводить.
9. Химический состав углеродистой качественной марок стали 10, 15 и 20 соответствует ГОСТ 1050.
10. Трубы немерной длины.

Инспектор ОТК



Дурина В.А.

Бригадир участка

Дата

Копылова М.А.

07.09.2021



07.09.2021

20-088-300693-21

Доверенность № 185
от 17.09.2021

Бухгалтер

МУРАШКО Т.В.

Дурина В.А.