


«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 535 - 21C « 10 » ianuarie 2022		Cod: ПИ 7.8 - 1
			Ediția: 3
			Data: 01.03.2021
			Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor Hîrtie igienică din maculatură „Rossa” model Regala XL,
creponată, necolorată, fără miez, 1 strat, lungime 40 m, lățime 95 mm ($\pm 5\%$), densitatea hîrtiei 32 g/m²

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Forța distructivă medie în două direcții, în stare uscată, N, min	SM GOST R 52354-2006 pct. 3.6.1 Tab. 2 ind. 2	SM GOST R 52354-2006 pct. 5.4 GOST ISO 1924-1-96 grupa A	2,5	2,5
2	Absorbția capilară în două direcții, mm, min	SM GOST R 52354-2006 pct. 3.6.1 Tab. 2 ind. 3.1	SM GOST R 52354-2006 pct. 5.5 GOST 12602	22	37
3	Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH)	SM GOST R 52354-2006 pct. 3.6.1 Tab. 2 ind. 4	SM GOST R 52354-2006 pct. 5.6 GOST 12523-77	4,5 – 9,1	8,5
4	Lungimea ruloului, m	SM GOST R 52354:2006 pct. 3.9	SM GOST R 52354:2006 pct. 5.2	40 $\pm$ 5%	42
	Lățimea ruloului, mm			95 $\pm$ 5%	91
5	Abateri maxime de la valoarea nominală a masei de hîrtie cu o suprafață de 1 m ² , g/m ²	SM GOST R 52354:2006 pct. 3.6.1 Tab. 2 ind. 1	GOST 13199-94	$\pm$ 10% din marcare	35,2

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer-chimist	Stolearenco S.	
Tehnic-laborant	Moșnoi T.	