

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 170-19C «18» aprilie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2019

La încercări s-au prezentat mostrele Pantofi din piele „box”, marca „GUSTAS”, cu tălpi exterioare din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, pentru militari,

Mostra №1- Exemplar unic-model încheere cu șiret 029, măr. 42, cu sigiliu ICC nr. 000152;

Mostra №2- Exemplar unic-model încheere cu elastic M70, măr. 42, cu sigiliu ICC nr. 000154;

Solicitant „UNIVERSCOM” SA, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător O.O.O. «КОМПАНИЯ ГУСТАС», or. Moscova, Federația Rusă

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări câte 1 per.

Data primirii mostrelor 16.04.2019

Data începerii încercării 16.04.2019

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. M-8213-19 din 15.04.2019 și pe baza programului Nr. M-8213-19 din 15.04.2019

Tipurile și scopurile încercărilor certificare

DN la produse GOST 447-91 „Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. ТУ”,

GOST 14226-93 «Обувь. Нормы гибкости»

DN metodelor de încercări GOST 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления

подошв в обуви химических методов крепления», GOST 9718-88 «Метод определения гибкости»

GOST 9290-76 «Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха».

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.



Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 170-19C «18» aprilie 2019	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Pantofi din piele „box”, marca „GUSTAS”, cu tălpi exterioare din material polimeric, metoda de confecționare-prin lipirea tălpii, pentru militari,*

Mostra №1- Exemplar unic-model încheere cu șiret 029, măr. 42, cu sigiliu ICC nr. 000152;

Mostra №2- Exemplar unic-model încheere cu elastic M70, măr. 42, cu sigiliu ICC nr. 000154;

Nr. mostr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Flexibilitatea încălțăminte, N, max	GOST 447 p. 1.4.18 GOST 14226 pct. 4 Tab. 1	GOST 9718	145	st-106 dr-95
2.1	Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică, N/cm, min	GOST 447 p. 1.4.16	GOST 9292	30	st-31
2.2	Rezistența cusăturilor a fețelor, N/cm, min, (cusătură de 2 rânduri)	GOST 447 p. 1.4.15	GOST 9290	115	st-182

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	E. Șveț	<i>E. Șveț</i>