

TASEV

LABORATUVAR & BELGELENDİRME

TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK HİZMETLER A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. TASEV
End.Mes.Lisesi Sitesi No:94B
Küçükçekmece/İstanbul/TÜRKİYE
Tel: 0 212 698 16 77Faks: 0 212 698 19
62



Deney Raporu (Test Report)

AB-0160-T

2400001773

08-24

Rapor No :	2400001773
Müşterinin Adı / Adresi :	VHS İNŞ. DERİ ÜRÜNLERİ SAN.VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ. AKÇABURGAZ MAHALLESİ 3116 SK. NO:10 ESENYURT / İSTANBUL
İlgili Firma :	-
Numune Adı/Tanımı :	SAYA DERİSİ
Numune Kabul /	
Deney Başlangıç Tarihi :	8.08.2024
Deneylerin Bitiş Tarihi :	13.08.2024
Raporun Sayfa Sayısı :	3
Rapor Durumu :	GEÇER
Karar Kuralı :	Uygunluk beyanı değerlendirilmesinde Basit Karar Kuralı uygulanmıştır.
Feragat Beyanı :	-
Açıklamalar :	Deney sonucu TEK.H.:05-388 Haziran 2020 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yazlık Bot(Süet/Nubuk) Teknik Şartnamesine göre değerlendirilmiştir.
	Malzeme Cinsi:Bot Bej Yazlık Süet Üretim Yılı:2024 Yüklenici Firma Adı:VHS İnş.Deri Ürünleri San.ve Dış.Tic.Ltd.Şti.
	Kısım/Taksit Numarası:8.Kısım/Defaten %20 İş Artışı Kutu:10.000 Adet

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren TASEV Laboratuvar ve Teknik Hizmetler A.Ş. TÜRKAK' tan AB-0160-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

Mühür	Yayımlandığı Tarih 13.08.2024	Raporlama Sorumlusu Dilek ÖLMEZ	Laboratuvar Müdürü Öznur DOĞAN Onay Tarihi 13.08.2024
-------	----------------------------------	------------------------------------	--

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.TASEV Laboratuvara ait markanın müşteriler tarafından yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır.Rapordaki deney sonuçları laboratuvara müşteri tarafından teslim edilen ve yukarıda tanımlanan numunelere aittir.Numune bilgileri müşteri beyanıdır, sorumluluğu laboratuvara ait değildir. (*) İşaretli deneyler akreditasyon kapsamı dışındadır. Olması halinde, beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k= 2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda % 95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır ve ölçüm belirsizliği deney sonuçları ile birlikte deney sonuç sayfasında verilir. Karşılıklı yazılı mutabakat sağlanmadığı takdirde talep edilmesi halinde uygunluk beyanı verildiği durumlarda laboratuvarıda ikili beyana dayalı Basit Karar Kuralı uygulanır. **Elektronik nüsha. Basılmış hali KONTROLSÜZ KOPYA"dır.**

TASEV

LABORATUVAR & BELGELENDİRME

TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK HİZMETLER A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. TASEV End.Mes.Lisesi Sitesi
No:94B Küçükçekmece/İstanbul/TÜRKİYE
Tel: 0 212 698 16 77Faks: 0 212 698 19 62


Deney Raporu (Test Report)

AB-0160-T

2400001773

08-24

Numune Fotoğrafi



TASEV

LABORATUVAR & BELGELENDİRME

TASEV LABORATUVAR VE TEKNİK HİZMETLER A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. TASEV End.Mes.Lisesi Sitesi
No:94B Küçükçekmece/İstanbul/TÜRKİYE
Tel: 0 212 698 16 77Faks: 0 212 698 19 62

Deney Raporu (Test Report)

AB-0160-T

2400001773

08-24

NUMUNE NO	PARÇA NO	PARÇA	AÇIKLAMA
A SAYA DERİSİ -	Parça 1	SAYA DERİSİ	-

Kimyasal Testlerin Özet Tablosu

Testin Uygulandığı Kısım ve Değerlendirme															
Uygulanan Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KROM (VI) TAYİNİ	P														

Açıklama

- P** : Sonuç, istenen değerleri karşılamaktadır.
F : Sonuç, istenen değerleri karşılamamaktadır.
X : İlgili parça istenen Deney için uygulanabilir değildir veya Deney numuneye uygulanmamıştır.
LS : Numune test için yeterli değildir.

Numune Tanımı : SAYA DERİSİ

3.2.13.11 Krom VI(Cr+6) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kolorimetrik Yöntem

TS EN ISO 17075-1: Nisan 2017

Deney Parçaları	Deney Sonuçları (mg/kg)	İstenen Değerler (mg/kg)	Değerlendirme
1	N.D	Saya derisinin krom VI miktarı, en fazla 3(üç)mg/kg olacaktır.	GEÇER

Ölçüm Belirsizliği : $\pm 6,9\%$

Detection Limit (En Düşük Tespit Limiti): 0,5 mg/kg