

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**

Nr. DC 4/19.07.2024

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:

Vopsea lavabilă interior – **EUROTON LAV**

2. Utilizarea preconizată:

Vopseaua **EUROTON LAV** se utilizează la executarea lucrărilor la interior în încăperi uscate și cu umiditatea ridicată pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, telefon: +373 22 027-059, fax: +373 22 027-058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Numele și adresa reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

5. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**SF 38622974-002:2010** Materiale dispersive în apă pentru finisaje

6. Performanța produsului:

| Nr.                                                           | Caracteristică                           | UM     | Standardul de încercări | Prevederile din standard                                                                          | Valori declarate (rezultate încercări)                                                  | Executor |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Determinări pe probe acoperite cu vopsea lavabilă EUROTON LAV |                                          |        |                         |                                                                                                   |                                                                                         |          |
| 1                                                             | Aspectul                                 | vizual | SM SR EN ISO 1513:2013  | Aspectul exterior a suprafeței trebuie să fie omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri | Aspectul exterior a suprafeței este omogen, fără incluziuni străine, decojiri, depuneri |          |
| 2                                                             | Frakția masică a substanțelor nevolatile | %      | SM EN ISO 3251:2019     | minim 40%                                                                                         | 67,84                                                                                   |          |

|   |                                                                         |                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3 | Finețea de dispersie                                                    | mkm               | SM EN ISO 1524:2016    | Nu mai mult de 150                                                                                                                                                                                                                                  | 52                                                                                                              | LÎ al "SUPRATEN" S.A.                          |
|   | Dimensiunea granulelor                                                  | Clasa             | SM SR EN 1062-1:2013   | S <sub>1</sub> – fină < 100 mkm<br>S <sub>2</sub> – medie < 300 mkm<br>S <sub>3</sub> – mare > 1500<br>S <sub>4</sub> – foarte mare > 1500                                                                                                          | Clasa S <sub>1</sub>                                                                                            |                                                |
| 4 | Densitatea                                                              | g/cm <sup>3</sup> | SM EN ISO 2811-1:2016  | minim 1,0                                                                                                                                                                                                                                           | 1,656                                                                                                           |                                                |
| 5 | pH                                                                      |                   | SM EN ISO 789-9:2019   | Maxim 10,0                                                                                                                                                                                                                                          | 9,06                                                                                                            |                                                |
| 6 | Rezistența peliculei la acțiunea statică a apei la temperatura (20±2)°C | h                 | EN ISO 2812-2:2019     | După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței trebuie să fie fără schimbări în comparație cu mostra standard                                                                                                                           | După efectuarea încercării aspectul exterior al suprafeței este fără schimbări în comparație cu mostra standard |                                                |
| 7 | Grosimea peliculei uscate                                               | mkm               | SM SR EN 1062-1:2013   | E <sub>1</sub> – ≤ 50 mkm<br>E <sub>2</sub> – > 50 ≤ 100 mkm<br>E <sub>3</sub> – > 100 ≤ 200 mkm<br>E <sub>4</sub> – > 200 ≤ 400 mkm<br>E <sub>5</sub> – > 400                                                                                      | 62,0<br>Clasa E <sub>2</sub>                                                                                    | S.C. OMNITEST Laborator SA, București, Romania |
| 8 | Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV)            | g/l               | SR EN ISO 11890-2:2010 | Nu mai mult de 30                                                                                                                                                                                                                                   | 3,51                                                                                                            |                                                |
| 9 | Rezistența la frecare umedă                                             | Clasa             | EN 13300:2022-11       | Clasa 1 < 5 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 2 ≥ 5 și < 20 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 3 ≥ 20 și < 70 după 200 de cicluri de spălare<br>Clasa 4 < 70 după 40 de cicluri de spălare<br>Clasa 5 ≥ 70 după 40 de cicluri de spălare | Clasa 2                                                                                                         | EPH Laboratory<br>Dresden, Germany             |

7. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

- Laboratorul producătorului "SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9, telefon: +373 22 479-072, fax: +373 22 479-068, e-mail: oxana.ciloci@supraten.md

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la pct. 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 9

la 19 iulie 2024

