

KARTA MATERIAŁOWA

MATERIAL DATA SHEET

Data/date: 22/03/2012

Str./page: 1/1



Dostawca/ Supplier:

D3GOL

max

Oznaczenie wg dostawcy/ Supplier index:

EPDM

WYRÓB: PŁYTA USZCZELNIAJĄCA EPDM/ RUBBER SHEET EPDM

Właściwości/Properties	Wartość/Values	Metoda badania/Test Method
Twardość/Hardness	60 +/- 5 ShA	PN-C-04238:1980
Wytrzymałość/Tesile Strength	4 MPa	PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Wydłużenie przy zrywaniu/Elongation Stress	200,00%	PN-ISO 37:2007/AC1:2008
Maksymalny przyrost objętości po działaniu oleju IRM 903 (^V), max W temp. 23C po 72 h W temp. 100C po 72h	Not applicable	PN-ISO 1817:2001/Ap1:2002
Względne odkształcenie trwałe po ściskaniu przy stałym odkształceniu W temp. 70C po 24h W temp. 100C po 24h	40 % 60 %	PN-ISO 815:1998
Odporność na cieplne starzenie w powietrzu w temp. 100C po 72h (SC)	+/-30 -50 +/-10	PN-ISO 188:2000
Temperatura kruchości (T)	- 50 C	PN-ISO 812:1999
Gęstość (p) max	1,40 Mg/m3	PN-ISO 2781+AC1:1996

Uwagi/ Notes: **guma etylenowo -propylenowa dienowa**