

	Система менеджмента качества ЗАО «Тиротекс»	Лабораторный тест	СМК 05-6-31 -2019
		PS - 2019г.	№ Редакции 01

Лабораторный тест
Фирма «UNIVERSCOM S.A. Молдова»

Наименование контролируемых показателей: *определение физико- механических и физико-химических показателей готовых тканей.*

Артикул ткани	16-01/51A/220S (SANFORO) н/мерс
Состав	100% хлопок
Номер пряжи	27,8*27,8
РИСУНОК, ЦВЕТ	отбеленная
Красители	-
Ширина ткани, см	220±2,5
Поверхностная плотность, г/м ² ГОСТ 3811-72	173 ± 9
Плотность нитей Основа/уток ГОСТ 3812-72	246 ±5/218±7
изменение размеров после мокрых обработок, 1-я стирка 90 ⁰ . в % Стиральная машина-автомат типа А1, сушка F, Глажение утюгом две точки T-150 ⁰ , ГОСТ 30157.0-95, ГОСТ 30157.1-95, ГОСТ ISO 6330, 3759, 5077.	-2,0/-2,0

Составлено Лаборант хим. анализа СГТ ОПЗАО «Тиротекс»  Дата: 31.07. 2019г.	Согласовано Гл. технолог ОПЗАО «Тиротекс»  Козачек О.В. Дата: 31.07. 2019г.
--	---

