DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 06.02.2024

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Munceşti 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. La care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintile documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38975017-003:2008.
3. Respecta cerintle stabilite in HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatile la utilizarea solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si produse pentru reparatii auto. Continutul de substanta volatile al fiecarui produs se indica pe ambalaj.

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 36 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,	**Tehnolog principal**
Zincenco A.	Stoyan A.
Zincenco	Stoyan

Buletin de încercari

Data 26.01.2024

PRODUS :

Email alchidic Farbis SUPER EMAIL

ÎNCERCARI EFECTUATE

Nr.	**Denumirea incercarii**	**Valorea masurata**	**DN pentru metodele de incercari**
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.	SF 38975017-003:2008
2.	Culoare	Conform indicelor de culoare	SF 38975017-003:2008
3.	Timp de uscare la t-ra (20±2)^{0}C, h	La atingere –40 minute. Uscare totală – 3 ore, Uscare în adâncime – max. 24 ore.	SF 38975017-003:2008
4.	Vîscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	100 - 220 (în dependență de culoare)	SF 38975017-003:2008
5.	Substante compuși organici volatile (COV), g/l	350	SF 38975017-003:2008 Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de frecare, µm	38	SF 38975017-003:2008

Digitally signed by Arnaut Natalia
Date: 2024.06.24 19:35:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Tehnolog principal Stoyan

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. Munceşti 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md