

|                                                                                                                                          |                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Centrul de Analiză și Încercări<br>«Pielart - AIRIN» S.R.L.<br>2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10<br>tel.: 508 - 269, 508 - 270 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>136 - 20 C</b><br>«18» martie 2020 | Cod: ПИ 5.10 - 1 |
|                                                                                                                                          |                                                                  | Ediția: 4        |
|                                                                                                                                          |                                                                  | Data: 05.07.2018 |
|                                                                                                                                          |                                                                  | Pag. 1/2         |



**APROB**

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2019

**La încercări s-au prezentat mostrele** Ștergar flaușată din fire vopsite (culoarea albastru-închis)

100% bumbac, „Barkas TEKS”, art. BT-JO 0601, dim. 100x150cm

«Solicitant „POPOZOGLO R.A.”. Îl, str. Dubinin, 16, ap. 13, mun. Comrat, UTA Găgăuzia

Producător OOO „Barkas TEKS”, Republica Uzbekistan

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 05.03.2020

Data începerii încercării 17.03.2020

Mostrele prelevate de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe

baza raportului Nr. M-8340-19<sup>M</sup> din 05.03.2020, și programului Nr. M-8340-19<sup>M</sup> din 05.03.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru certificarea

DN la produse GOST 11027-80 „Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. ОТУ”

DN la metode de încercări SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi.

determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici», Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile”

(Ordin nr. 154 din 20.11.07)

Condițiile mediului în timpul încercărilor  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură     | Indicativul DN la produsele încercate  | Indicativul DN metodelor de încercări   | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Compoziția fibroasă, % masice:<br>- bumbac | RT „Denumirea, marcarea...”<br>art. 20 | RT „Stabilirea metodelor ...”<br>pct. 7 | ±3% din marcarea           | 100                         |
| 2           | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup>  | De facto                               | SM SR EN 12127                          | De facto                   | 477                         |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Încertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție           | Nume, prenume | Semnătură |
|-------------------|---------------|-----------|
| Inginer           | Șveț E        |           |
| Tehnic - laborant | Moșnoi T.     |           |