

Raport de încercare **nr. QDSL1603 004959TX** **Data: 24 martie 2016**

VANKO HOLDINGS LTD
OF. 1605, CLĂDIREA A, CHAOWAI SOHO, STR. SECOND CHAOWAI 6, DISTRICTUL
CHAOYANG, ORAȘUL BEIJING

Următoarele mostre au fost prezentate și identificate în numele clienților precum:

Descrierea mostrei: O mostră de țesătură 65% poliester 35% bumbac rezistent la tăiere în culoare de albastru închis

Comanda nr.: CF1600031-2

Producător: LITAILAI

Țara de destinație: FRANȚA

Testul efectuat: Testul (testele) selectat(e) conform cerințelor solicitantului

Data primirii mostrei: 21 martie 2016

Perioada testării: 21 martie 2016 – 24 martie 2016

Rezultatul testării: În cazul în care nu este specificat altfel, rezultatele prezentate în acest raport se referă doar la mostrele testate. Pentru mai multe detalii, consultați pagina(le) următoare.

Semnat pentru și în numele
SGS-CSTC Standards Technical
Services Co. Ltd. Qingdao Branch
/semnătura/
Nana Li (Contabil Executiv)

/ștampilă/



Raport de încercare

nr. QDSL1603004959TX

Data: 24 martie 2016

Rezultatul testării

Rezistența culorii la spălare

(ISO 105-C06: 2010, Test nr. A2S, mașină de spălat la 40 grade Celsius, cu 4 g/l ECE (B) detergent 1 g/l soluție de perborat de sodiu cu 10 bile de oțel)

Schimbarea nuanței	4-5
Colorarea dungilor multi-fibră	
Acetat	3-4
Bumbac	4-5
Nailon	4
Poliester	4-5
Acril	4-5
Lână	4-5

Remarcă: Evaluarea pe scala gri se bazează pe o scala de 5 pași, de la 1 la 5; unde 1 este rău, iar 5 este bine.

Rezistența culorii la apă

(ISO 105-E01:2013; mostra de testare în poziție verticală)

Schimbarea nuanței	4-5
Colorarea dungilor multi-fibră	
Acetat	3-4
Bumbac	4-5
Nailon	4
Poliester	4-5
Acril	4-5
Lână	4

Remarcă: Evaluarea pe scala gri se bazează pe o scala de 5 pași, de la 1 la 5; unde 1 este rău, iar 5 este bine.

/ștampilă/



Raport de încercare**nr. nr. QDSL1603004959TX****Data: 24 martie 2016****Rezistența culorii la transpirație**

(ISO 105-E04:2013; mostra de testare în poziție verticală)

Acid

Schimbarea nuanței	4-5
Colorarea dungilor multi-fibră	
Acetat	4
Bumbac	4-5
Nailon	3-4
Poliester	4-5
Acril	4-5
Lână	4-5

Alcalin

Schimbarea nuanței	4-5
Colorarea dungilor multi-fibră	
Acetat	3-4
Bumbac	4-5
Nailon	3-4
Poliester	4-5
Acril	4-5
Lână	4-5

Remarcă: Evaluarea pe scala gri se bazează pe o scala de 5 pași, de la 1 la 5; unde 1 este rău, iar 5 este bine.

Rezistența culorii la frecare

(ISO 105-X12:2001; mărimea degetului de frecare: 16mm diametru)

Colorare uscată	4
Colorare umedă	3-4

Remarcă: Evaluarea pe scala gri se bazează pe o scala de 5 pași, de la 1 la 5; unde 1 este rău, iar 5 este bine.

Rezistența culorii la lumină

(ISO 105-B02:2014; metoda 3, utilizați lampa cu arc xenon, ciclul de expunere A1, nu a fost utilizat modul flip-flop)

Comparație până la lână albastră

La standardul 5

Grad (Lână albastră Std.) 5

Sfârșitul raportului

/ștampilă/



Subsemnata, Alcaz Daniela, traducător Undersigned, Alcaz Daniela, authorized autorizat, (limba Engleză), certific translator, (English language), certify the autenticitatea traducerii cu textul înscrisului authenticity of the translation of the text (in autentic (în original), care a fost vizată de original), which was confirmed by me. mine.

Translation of the seal: /Alcaz Daniela, sworn translator of English and French language, Authorization Series AT no. 566 of 16.12.2015/

Semnătura

Signature of translator



Date: 24.08.2018

Prezenta traducere a fost efectuată de către traducătorul sus menționat și eliberată de către Biroul de Traduceri "Licolin & Co" S.r.l., Tel. 022 84 51 04, 079832255 web site: info@biroudetraduceri.md adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. București 59

This translation was done at the Agency of translation "LICOLIN & CO" Ltd by the translator above mentioned.

Tel. 022 84 51 04, 079832255

web site: info@biroudetraduceri.md,

Address: Republic of Moldova, Chisinau, 59 Bucuresti street,

Agency stamp



Translation of the seal: /Republic of Moldova* Limited Liability Company* Licolin&Co LLC* fiscal code 1009600042970/

