

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 336 - 24 « 23 » septembrie 2024	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



La încercări s-au prezentat mostrele *Tricou cu mîneca scurtă, culoarea panton 18-1022 TCX.*

Sigiliu nr. 281829

Solicitant SRL „ZILANT”, mun. Chișinău, bd. Moscova, 21

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 18.09.2024

Data începerii încercării 19.09.2024

Data sfîrșitului încercării 23.09.2024

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-88-24 din 18.09.2024

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m ²	SM SR EN 12127:2013	156,7
3	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N: - pe lungime	SM EN ISO 13934-1:2016	286
4	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g	GOST 25617-83 pct. 17	7,7
5	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² ·s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	597
6	Higroscopicitatea, %	GOST 3816-81 pct. 3	17,5
7	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %: - pe urzeală - pe bățatură	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim C ₁₁ Π ₈ O ₇ B ₄ Γ ₇	- 0,7 - 2,7

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris Lİ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolareenco S.	<i>[Signature]</i>