



Грузоотправитель
ООО «ТИМ-МЕТИЗ»
50000, Украина

Днепропетровская обл.

г. Кривой Рог

проспект Почтовый, 60/41

Тел/факс: (056) 404-12-70

(056) 404-12-69

Грузополучатель: **ONGROSCHIM SRL**

Адрес: Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Куза-Вод, 15/4

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2083 от 17.08.2021 г.

Наименование продукции	Стандарт	Вид упаковки
Низкоуглеродистая термически необработанная стальная проволока с цинковым покрытием (горячее оцинкование)	ДСТУ EN 10218-1 ДСТУ EN 10218-2 ДСТУ EN 10244-1 ДСТУ EN 10244-2	Розетки весом до 700 кг, увязанные 4 стальными лентами

Показатели качества продукции

№	Условное обозначение продукции	Марка стали	Номинальный диаметр проволоки, мм	Фактический диаметр проволоки, мм	Показатели качества продукции				Количество транспортных мест	Вес, тонна	
					Разрывное усилие, кН	Временное сопротивление разрыву, Н/мм ²	Количество перетягов	Масса цинкового покрытия, г/м ²		Вес нетто, тонна	Вес брутто, тонна
1	Низкоуглеродистая термически необработанная стальная проволока с цинковым покрытием (горячее оцинкование)	SAE 1006	4,20	4,16-4,18	9,35-9,76	689-712	6-8	53,3-59,1	7	4,658	4,665
2	стальная проволока с цинковым покрытием (горячее оцинкование)		3,80	3,73-3,76	7,44-8,27	632-758	6-8	38,2-59,6	6	4,437	4,443
3	общего назначения		3,30	3,25-3,28	5,80-6,26	695-750	6-7	42,5-50,8	7	4,790	4,797

4		2,40	2,35-2,37	3,43-3,47	774-802	8-10	40,0-45,0	3	1,922	1,925
5		1,90	1,84-1,87	2,24-2,68	836-966	7-8	42,7-53,7	4	2,740	2,744
6		1,70	1,64-1,67	1,71-1,98	802-932	6-8	39,1-46,4	7	3,869	3,876
	Всего							34	22,416	22,450

Этим сертификатом подтверждается, что качество проволоки, указанной в этом сертификате, соответствует требованиям ДСТУ EN 10218-1, ДСТУ EN 10218-2, ДСТУ EN 10244-1, ДСТУ EN 10244-2

Продукция изготовлена из стали, химический состав которой приведен ниже.

Марка стали	Химический состав, %																
SAE 1006	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	As	B	Mo	Co
	0.074	0.384	0.075	0.012	0.01	0.016	0.012	0.013	<0.005	<0.002	0.002	0.010	0.0024	<0.002	0,0001	0.001	0,001

Продукция изготовлена из стали с радиационными параметрами, которые приведены ниже

Радиационные параметры					Мощность эквивалентной дозы гамма излучения	
Ra	Th	K	A (sum)			
<50	<50	<300	<141			<0.08

Сертификат качества составил: технолог ООО «ТИМ-МЕТИЗ»

Горняк Л.К.

