

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 80 - 21 « 12 » martie 2021	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1
---	---	--



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură Lacosta împletit Pigue de culoare neagră*

Solicitant „Power Embroidery” SRL, mun. Orhei, str. Tamara Ciobanu, 14

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 0,2 m²

Data primirii mostrelor 10.03.2021

Data începerii încercării 11.03.2021

Data sfârșitului încercării 12.03.2021

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. K-22-21 din 10.03.2021

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la produse GOST 28554 - 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 30814-2002 „Полотна и изделия трикотажные верхние для взрослых. Физико-гигиенические нормы”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării I</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>transpirației</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.6-83 Metodă II	4 4	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
2	Permeabilitate la aer, dm ³ /m ² •s, min	GOST 30814-2002 pct. 4.1	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	100	402,8
3	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	De facto	RT „Stabilirea metodelor ...” pct. 7	De facto	100
4	Densitatea superficială, g/m ²	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	208,3

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	
Inginer	Șveț E.	