

Data: 25.05.2023

Metoda de lucru marirea gradului de rezistenta la foc R90

Marirea gradului de rezistenta la foc percepe urmatoarele lucrari:

1. Decojirea vopselei existente slab-aderenta (dupa necesitate)
2. Deprafuirea suprafetei cu aer comprimat
3. Degresarea suprafetei cu diluant
4. Aplicarea vopselei ignifuge termosfumante prin metoda airless.
5. Aplicarea stratului final de vopsea- email.

Pentru marirea gradului de rezistenta la foc pana la R90 se va lua in calcul normele in vigoare conform NCM_E.03.02-2014 si ETA (Agrement Tehnic European), elementele portante si de rezistenta vor fi protejate la R90 (gradul II).

Protectia va fi executata cu ajutorul instalatiilor de vopsit sub presiune airless aplicand vopsea termosfumanta germana HENSOTHERM 421 KS, ecologica – confirmata prin certificarea respectiva.

Cu respect,
Postavic Ruslan
RI Trading Solutions SRL