

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b> <b>Nr. 472/1 - 22C</b> <b>« 06 » decembrie 2022</b>	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1/3



**APROB**

Director «LabTest - Airin» SRL

Şveţ I.

6 decembrie 2022

**La încercări s-au prezentat mostrele** *Material tricatat scămoşat tip „fleece”, art. 150d/144f, din 100% PES*

*utilizat la fabricarea îmbrăcămintei și accesoriilor de îmbrăcăminte, densitatea superficială 340 g/m<sup>2</sup>*

*1 - culoarea cafenie 18-1022 ermine; 2 - culoarea albastru-închis 19-4013 (dark-navy);*

*3 - culoarea neagră (black)*

**Solicitant** *SRL „ZILANT”, mun. Chişinău, bd. Moscova, 21*

**Producător** *Suzhou Shenghai International Trading Co. Ltd, China*

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** *cîte (0,5 x 1,5) m*

**Data primirii mostrelor** *01.12.2022*

**Data începerii încercărilor** *01.12.2022*

**Data sfârşitul încercărilor** *05.12.2022*

**Mostrele prelevate** *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza*

*raportului Nr. 9268-22 din 01.12.2022 și pe baza programului Nr. 9268-22 din 01.12.2022*

**Tipurile și scopurile încercărilor** *pentru certificarea*

**DN la produse** *GOST 28554 – 90 „Полотно трикотажное. ОТУ”, GOST 2351-88 „Изделия и полотна*

*трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы её определения”, GOST 30728-2001 „Полотна*

*трикотажные. Предельно допустимые концентрации свободного хлора и формальдегида»,*

*GOST 26667-85 „Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы измерения*

*линейных размеров после мокрой обработки”*

**Condițiile mediului în timpul încercărilor** *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. <b>472/I-22C</b> « 06 » decembrie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/3



**Rezultatele încercărilor mostrelor** Material tricotat scămoșat tip „fleece”, art. 150d/144f, din 100% PES

utilizat la fabricarea îmbrăcămintei și accesoriilor de îmbrăcăminte, densitatea superficială 340 g/m<sup>2</sup>

I - culoarea cafenie 18-1022 ermine;

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc			De facto	4
	1.2		Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s	De facto	GOST 12088-77 pct. 4.3.3
1.3	Higroscopicitatea, %		GOST 3816-81pct.3	De facto	1,4
1.4	Conținutul de aldehidă formică, mcg/g, max:	GOST 30728-2001 pct. 4	GOST 25617-83 pct. 17	75	16,7
1,5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	RT „Stabilirea metodelor...” pct. 7	± 3% din marcarea	100
1.6	Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min	GOST 28554-90 pct. 1.1.3	SM SR EN 12127:2013	323	350,9
1,7	Extensibilitatea pe lățime, %	GOST 28554-90 pct. 1.1.4	GOST 8847	0-40	13,3
1.8	Grosimea materialului tricotat, mm	De facto	-	De facto	3,5
1.9	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe verticala - pe orizontala	GOST 28554-90 pct. 1.1.6 GOST 26667-85	GOST 30157.0-95 GOST 30157.1-95 Regim C <sub>11</sub> Π <sub>8</sub> O <sub>7</sub> B <sub>4</sub> Γ <sub>7</sub>	4 5	-1,5 -1,5
1.10	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N, min: - pe urzeală	GOST 28554-90 pct. 1.1.8	SM EN ISO 13934-1:2016	80	678

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a> tel. 068-00-55-35	<b>RAPORT DE ÎNCERCĂRI</b> <b>Nr. 472/1 - 22C</b> <i>« 06 » decembrie 2022</i>	Cod: ПИИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 3/3

**Rezultatele încercărilor mostrelor** Material tricatat scămoșat tip „fleece”, art. 150d/144f, din 100% PES

utilizat la fabricarea îmbrăcăminte și accesoriilor de îmbrăcăminte, densitatea superficială 340 g/m<sup>2</sup>


2 - culoarea albastru-închis 19-4013 (dark-navy); 3 - culoarea neagră (black)

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
2.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc			De facto	4
3.1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28554-90 pct. 1.1.5 GOST 2351-88 pct. 1.3 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.4-83	4 4	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>“transpirației”</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 97335-83	4 4	4 4
	• <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale		GOST 9733.13-83	4	4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc		GOST 9733.27-83	4	4
	• <u>frecării umede</u> - vopsirea țesăturii albe de bbc			De facto	4

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	