

3 IN 1

ГРУНТ-ЕМАЛЬ ПО ІРЖІ АЛКІДНО-УРЕТАНОВА

ТУ У 24.3-30425524-011:2011



3 в 1 - перетворювач іржі,
грунтовка, фінішна емаль



Стійка до складних
погодних умов



Може наноситися
прямо на іржу *



ПРИЗНАЧЕННЯ

Для декоративно-захисного фарбування виробів і конструкцій з чорних металів (залізо, сталь, чавун тощо) * із залишками іржі та окалини, що міцно тримаються, а також дерев'яних та мінеральних поверхонь, всередині і зовні приміщення. Може наноситися на поверхні раніше покриті алкідними, алкідно-уретановими, поліуретановими, нітроцелюлозними та іншими матеріалами на основі органічних розчинників. Рекоменується для фарбування металевих дверей, воріт, гаражів, огорож, решіток, кованих виробів, радіаторів опалення, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, залізничного транспорту, трубопроводів, цистерн тощо.

ВЛАСТИВОСТІ

Одночасно виконує функції перетворювача іржі, грунтовки та фінішного декоративного покриття, що дозволяє скоротити вартість і час проведення робіт. Пасивує поверхню металу, не допускаючи розвиток підплівкової корозії. Характеризується високою покривною здатністю і відмінною адгезією (зчеплення) до поверхні, що фарбується. Утворює міцну зносостійку захисну плівку, стійку до складних погодних умов та надійно захищаючи метал від корозії протягом тривалого часу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасування	0,75 л, 2 л
Зовнішній вигляд	Напівглянцева (401-410), матова (411)
Застосування	Для зовнішніх і внутрішніх робіт
Спосіб нанесення	Пензель, валик, фарборозпилювач
Витрата на один шар	80-120 мл/м ² в залежності від типу поверхні та методу нанесення
Час висихання при температурі 20°C і вологості 60%	На відлип - 6 годин, експлуатувати і наносити наступний шар можна через 12 годин, піддавати максимальному навантаженню через тиждень
Плівкоутворююче	Алкідно-уретанова смола
Розчинник	«Ролакс РК-005» або уайт-спірит
Гарантійний термін зберігання	18 місяців від дати виробництва

СКЛАД

Алкідно-уретанова смола, інгібітор корозії, пігменти, розчинник, спеціальні допоміжні добавки.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ № 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «9», тип «SB», норма з 01.01.2024 ≤ 500 г/л, фактичний вміст ≤ 500 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, жиркових, біологічних та інших забруднень. *** Пухку та відшаровану іржу видалити відповідними інструментами!!!** Старі гладкі глянцеві покриття відшліфувати до матовості. Безпосередньо перед застосуванням емаль слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши до робочої в'язкості розчинником «Ролакс РК-005» (аналог уайт-спіриту). Роботи проводити при температурі (навколишнього середовища, емалі і поверхні що фарбується) від + 5°C до + 25°C та відносній вологості повітря не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля, валика або фарборозпилювача. Для отримання повноцінного покриття рекомендується наносити не менше 2-х шарів емалі. Інструмент промити розчинником відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі не вище 30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри. Під час роботи не палити!

БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ!
БЕРЕГТИ ВІД ДІТЕЙ!

