

7. Beyan edilen performans
Declared performance

Temel karakteristikler <i>Property</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Standart <i>Harmonized Standard</i>
Penetrasyon 25°C'te, 100 g, 5 saniye <i>Penetration at 25°C</i>	70/100 x 0.1mm	EN 12591:2009 – Tablo/ Table 1A - EN 1426
Yumuşama Noktası <i>Softening point</i>	43-51°C	EN 12591:2009 - Tablo/ Table 1A - EN 1427
Sertleşmeye karşı direnç (163°C'de) <i>Resistance to hardening at 163°C</i>		
- Kütle değişimi (Isıtmadaki kayıp) <i>Change of mass</i>	≤ %0.8	
- Kalıcı penetrasyon <i>Retained penetration</i>	≥ %46	
Yumuşama noktası yükselmesi <i>Increase in softening point</i>	≤ 9°C	EN 12591:2009 - Tablo/ Table 1A - EN 12607-1
Parlama Noktası <i>Flash point</i>	≥ 230°C	EN 12591:2009 - Tablo/ Table 1A - EN 2592
Çözünürlük <i>Solubility</i>	≥ %99	EN 12591:2009 - Tablo/ Table 1A - EN 12592
Penetrasyon Endeksi <i>Penetration index</i>	Gereklilik yoktur NR	EN 12591:2009 - Tablo/ Table 1B - Annex A b
Dinamik Viskozite (60°C'de) <i>Dynamic viscosity at 60°C</i>	Gereklilik yoktur NR	EN 12591:2009 - Tablo/ Table 1B - EN 12596
Frass Kırılma Noktası <i>Fraass breaking point</i>	Gereklilik yoktur NR	EN 12591:2009 - Tablo/ Table 1B - EN 12593
Kinematik Viskozite (135°C'de) <i>Kinematic viscosity at 135°C</i>	Gereklilik yoktur NR	EN 12591:2009 - Tablo/ Table 1B - EN 12595

8. Uygun teknik dokümantasyon ve/veya spesifik teknik dokümantasyon:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation /

70/100 Kaplama Sınıfı Bitümler ismi ile piyasaya sürülen ürün yukarıda beyan edilen performanslara sahiptir. Yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk Tüpraş İzmit Rafinerisi'ne aittir.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance(s). This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of Tüpraş İzmit Refinery.



İmalatçı için ve onun adına imzalayan:
Signed for and on behalf of the manufacturer by

İzmit Rafineri Müdürü
İzmit Refinery Manager