

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10 tel.: 508 - 269, 508 - 270	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 486 - 16 « 10 » noiembrie 2016	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 2
		Data: 31.03.2015
		Pag. 1

Certificat de Acreditare

CNARM MOLDAC

Nr. LÎ - 016

(31.12.2013 – 14.04.2017)


APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

10 noiembrie 2016

La încercări s-au prezentat mostrele Ștergar flaușat, „Shamrock”, dimensiuni (40 x 80) cm

Solicitant SA „Universcom”, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3

Producător «Shamrock Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.», Turcia

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări 1 buc.

Data primirii mostrelor 07.11.2016

Data începerii încercării 07.11.2016

Mostrele prelevate de către reprezentantul SA „Universcom”

și prezentate pe baza cererii Nr. K-52-16 din 07.11.2016

Tipurile și scopurile încercărilor pentru informație

DN la metode de încercări Reglementare tehnică „Stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea și verificarea compoziției fibroase a produselor textile” (Ordin nr. 154 din 20.11.07), SM SR EN 12127:2013 «Materiale textile. Țesături/Tricoturi. Determinarea masei pe unitatea de suprafață pe eșantioane mici»

Condițiile mediului în timpul încercărilor $t = 18 - 22^{\circ}C$
Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - bumbac	Reglementarea Tehnică, pct. 7	100
2	Densitatea superficială, g/m ² , max	SM SR EN 12127	443,1

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAI.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	