

**FISA TEHNICA Nr. 676 / 20.02.2026**

1. DENUMIRE PRODUS			
1.1	Folie PE, natur, transparenta, termocontractibila, tratata UV Tip: "P" GOST 25951	1335 + (2 x 525) x 0,130 mm	I. Termen pastrare 1 an – 2 % UV II. Termen pastrare 2 ani – 4 % UV
1.2	Film (coli) PE, natur, transparenta, termocontractibil, tratat UV Tip: "P" GOST 25951	1500 x 1300 x 0,100 mm	I. Termen pastrare 1 an – 2 % UV II. Termen pastrare 2 ani – 4 % UV
1.3	Client	Fabrica de Sticlă din Chișinău	

**2. CARACTERISTICI ALE MATERIEI PRIME UTILIZATE**

Materia prima utilizata este "Polietilena de joasa densitate granulata". Materia prima se achizitioneaza de la furnizori agreati de Societatea POLIMED COM SRL si fiecare lot este insotit de Declaratie de conformitate, Buletin de analiza. Introducerea in fabricatie a materiei prime se face dupa receptia cantitativa si calitativa, utilizandu-se doar loturile de materii prime conforme.

Produsul oferit si materia prima utilizata, polietilena de joasa densitate ( LDPE) , se incadreaza in reglementarile impuse de Legea 249/2015, art. 8, alineatul 1, cu urmatorul continut: (Operatorii economiei sunt obligati să introducă pe piață numai ambalaje la care suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu depășește 100 de părți/milion raportat la greutate, începând cu data de 1 ianuarie 2007)

Deasemenea produsele SC POLIMED COM SRL, care vin in contact cu produsele alimentare, respecta cerintele HG 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele precum si:

REGULAMENTUL (CE) NR. 1935/2004 - privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare;

REGULAMENTUL (UE) nr. 10 / 2011 - privind materialele și obiectele din plastic destinate sa vina in contact cu produsele alimentare, Anexa 4.

Regulamentul (UE) nr. 174/2015 - de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare;

REGULAMENTUL (UE) 2018/79 AL COMISIEI din 18 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 10/2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Regulamentul (UE) nr. 2023/2006 - privind buna practică de fabricație a materialelor și obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare;

DIRECTIVA 94/62/CE - privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 - privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

Toate produsele Polimed Com SRL, dupa utilizare, cand devin deseu de ambalaj – sunt reciclabile si valorificabile.

**3. PROCESUL DE FABRICATIE**

3.1 Produsele din PE, natur, transparente, termocontractibile, tratate UV - se obtine prin procedeul de extrudare-suflare, natur sau color, imprimate sau neimprimate.

**4. UTILIZARE**

4.1 Produsele din PE, natur, transparente, termocontractibile, tratate UV, se utilizeaza ca ambalaj colectiv in instalatiile automate de ambalare paletizare pentru ambalarea colectiva a mai multor unitati de produs in scopul protectiei produsului finit in timpul depozitarii si transportului.

**5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE**

5.1. Dimensiuni						
	Denumire produs	Latime/ toleranta [mm]	Grosime/ toleranta [mm]	Deplasare intre straturi [mm]	Aditivat UV [%]	Greutate bobina [kg]
5.1.1	Folie PE, natur, transparenta, termocontractibila, tratata UV Tip: "P" GOST 25951	Latime 1335 / ± 8 Pliu (2 x 525) / ± 5	0,130 ± 0.04	Max. 10	2 % UV – 1 an 4 % UV – 2 ani	100 - 150

5.1.2.	Film (coli) PE, natur, transparenta, termocontractibil, tratat UV Tip: "P" GOST 25951	Lungime 1500 / ± 5 Latime 1300 / ± 5	0,100 ± 0.05	Max. 10	2 % UV – 1 an	20 - 25
					4 % UV – 2 ani	

<b>5.2. Caracteristici fizice si mecanice:</b>					
5.2.1.	Aspect:				
In stare derulata, produsele din PE, natur, transparente, termocontractibile, tratate UV, trebuie sa fie netede, lipsite de impuritati mecanice vizibile, fara pete sau perforatii.					
5.2.2.	Folie PE, natur, transparenta, termocontractibila, tratata UV Tip: "P" GOST 25951	Rezistenta la tractiune la rupere	MPa	Longitudinal - 14,7	
				Transversal - 13,7	
		Alungirea la rupere	%	Longitudinal - 250	
				Transversal - 350	
Contractia	%	Longitudinal – min. 40			
		Transversal – min. 20			
Coeficient de frecare		static	0,12		
		dinamic	0,15		
5.2.3.	Film (coli) PE, natur, transparenta, termocontractibil, tratat UV Tip: "P" GOST 25951	Contractia	%	Longitudinal – min. 30	
				Transversal – min. 20	
		Coeficient de frecare		static	0,12
				dinamic	0,15

<b>6. CONDITII DE AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI DOCUMENTE:</b>	
<b>6.1. Ambalare</b>	
Produsele din PE, natur, transparente, termocontractibile, se ruleaza pe tevi de hartie. Rularea trebuie sa fie densa, fara cute si riduri iar folia trebuie sa fie perfect etalata.	
Produsele din PE, natur, transparente, termocontractibile, se livreaza pe palet de lemn (1000 x 1200 mm) in pozitie orizontala, sunt protejate intre ele cu carton si intreg paletul este ambalat in folie stretch.	
<b>6.2 Marcare</b>	
Pe fiecare palet se aplica o eticheta cu urmatoarea specificatie :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- denumire societate producatoare ;</li> <li>- denumire produs ;</li> <li>- caracteristici produs + intensitatea aditivarii UV ;</li> <li>- data fabricatiei /schimb ;</li> <li>- masa neta si masa bruta ;</li> <li>- semnul organului C.T.C .</li> </ul>	
<b>6.3. Depozitare:</b>	
Depozitarea produselor din PE, natur, transparente, termocontractibile se face in incaperi inchise, in pozitie orizontala, curate, uscate, ferite de orice sursa de caldura si de actiunea directa a razelor solare la o temperatura cuprinsa intre – 50°C pana la + 40 °C.	
<b>6.4 Transport:</b>	
Transportul produselor din PE, natur, transparente, termocontractibile trebuie sa se faca cu mijloace de transport acoperite si curate.	
<b>6.5. Documente:</b>	
Fiecare lot livrat va fi insotit de urmatoarele documente: Declaratie de conformitate, Certificat de garantie.	
<b>6.6. Termen garantie</b>	
Societatea POLIMED COM SRL ofera un termen de garantie de 12 luni de la data livrarii pentru produsele aditivate 2 % - UV si 24 luni de la data livrarii pentru produsele aditivate 4 % - UV .	

**NOTĂ:**

Societatea POLIMED COM SRL are implementat și certificat: Sistemul de Management al Calității, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015; Sistemul de Management de Mediu, în conformitate cu SR EN ISO 14001:2015; Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă, în conformitate cu SR EN ISO 45001:2018).

Intocmit,  
Ing. Pop Corina

