



ООО «НПП Агринол»  
Строительная, 3а,  
г.Бердянск, Запорожская область,  
Украина, 71100  
тел/факс +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № \_\_\_\_\_

ОТ \_\_\_\_\_

Жидкость охлаждающая  
**Агринол Тосол-40М**



ТУ У 24.6-30802090-130:2009 с изм. 1-7

Гарантийный срок годности - 3 года со дня изготовления

Грузополучатель: \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Норма	Фактически	Методы испытания
		для партии № <b>4</b>	
		<b>02.2019</b>	
1 Внешний вид при температуре (20±5)°С	Однородная прозрачная жидкость без механических примесей	Соответствует	по п.7.3.1
2 Плотность при 20°С, кг/м³, в пределах	1065-1085	1072	ДСТУ 7261
3 Температура начала кристаллизации, °С, не выше	Минус 30	Минус 30	ДСТУ ГОСТ 18995.5 или 7.3.3 ТУ
4 Водородный показатель (рН), единицы рН, в пределах	7,5-11,0	8,16	ДСТУ 2207.1 с доп. п. 7.3.4
5 Щелочность, см³, не менее	10	22,13	по п. 7.3.5
6 Вспениваемость:			по п. 7.3.6
- объем пены, см³, не более	30	20,2	
- стойкость пены, с, не более	3	2	
7 Корродирующее действие на металлы, г/м²·сутки, не более:			по п. 7.3.7
- медь	0,1	0,07	
- чугун	0,1	0,07	
- сталь	0,1	0,08	
- латунь	0,1	0,1	
- припой	0,2	0,2	
- алюминий	0,1	0,1	
8 Набухание резины, %, не более	5	3,8	ГОСТ 9.030, з доп. п. 7.3.8
9 Фракционные данные:			ГОСТ 28084 по п. 4.4
- температура начала перегонки, °С, не ниже	100	100	
- массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°С, %, не больше	50	38	

Закключение: продукт соответствует требованиям ТУ У 24.6-30802090-130:2009 с изм. 1-7

Начальник ОТК



В.Ф. Бондарь